ART4FUN
WWW.ART4FUN.SE

ArtClay Silver 950

950 leran från ArtClay är 60% starkare än den vanliga silverleran och repar inte lika lätt.
Den knådas, formas och torkas precis som de andra ArtClay lerorna. Krympning: 11-13%. Bränns i elektrisk smyckesugn alltså inte med gasbrännare.

Att bränna:

1. Placera det torra föremålet i kall/rumsvarm smyckesugn och programmera ugnen på följande sätt:
2. Segment 1: temperaturen ska gå upp till 500°C med en hålltid på 30 minuter.
3. Segment 2: temperaturen ska gå upp till 870°C med en hålltid på 1 timme.
4. Slut. Stäng av ugnen och vänta till temperaturen i den är 200°C innan du öppnar ugnsluckan, sedan skall smycket svalna till rumstemperatur.
5. Borsta och polera smycket som vanligt.

- Pastan för att sammanfoga torr AC 950 bitar kan tillverkas själv. Man tunnar ut leran med lite vatten. Men det fungerar även att använda den vanliga AC pastan, framförallt på färdig bränd AC 950.
- Det rekommenderas inte att blanda den vanliga AC leran med AC950.
- Efter bränningen har smycket en silverhalt av 95% och kan stämplas som Sterlingsilver.

- Spara eventuella rester i en lufttät plastpåse/folie, annars oxiderar leran. Om man vill spara en bruten förpackning under en längre tid, plasta in den noggrant och förvara den i kylskåpet.
- Det rekommenderas att inte spara brutna förpackningar längre än en vecka, leran ska inte lagras i frysskåp.

Sammansättning:
90% silver/kopparmjöl och 10% vatten och bindemedel.

