



Mega All White

Universal, anaerob gänglås och försegling, ej farligt klassad, Godkänd enligt BS EN751 för gas applikationer och WRAS för bruk i förbindelse med dricksvatten

Unik anaerob gänglås och försegling utformad för en mängd olika applikationer



- Icke farligt, ingen risk eller skyddsfraser på etiketten i förhållande till beredningen (white label)
- Modifierad viskositet – sitter på plats vid montering, fördelas jämnt, penetreras och flyter ut
- För försegling och låsning av en rad olika gängade metallkomponenter
- Initial härdningstid 5 minuter på mässing - snabbhärdande
- Låser gängor, rör, och förseglar flänsar: idealiskt för en mängd olika områden
- WRAS godkänd, får användas i ledningar för dricksvatten och inom livsmedels industrien
- Tryckmotstånd: högsta tryck 695 bar (efter full härdning)
- Utformad för enkel demontering
- Certifierad BS EN 751 för gasanläggningar inomhus

ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN

Idealisk för användning som anaerob försegling och gänglås för muttrar, bultar, rör och flänsar tillverkade av::

- Kolstål
- Rostfritt stål
- Mässing
- Koppar
- Brons

Mega All White

Universal, anaerob gänglås och försegling

TEKNISKA SPECIFIKATIONER	
Viskositet	30,000 cps (typical)
Max gängdiameter	75mm
Initialt härdad (mässing)	5 min vid 20°C
Fullt härdad (mässing)	2 tim vid 20°C
Initialt härdad (kolstål)	45 min vid 20°C
Fullt härdad (kolstål)	6 tim vid 20°C
Max spaltfyllning	0.50mm
Applikationstemperatur	-50°C till +150°C
Vridmotstånd brott	20 n/m (typical)
Vridmotstånd konstant	12 n/m (typical)
Tryck	10,000psi (695 bar)

GODKÄNNANDEN

- WRAS DRICKSVATTEN
- BS EN 751 = gas godkänd (ej godkänd eller rekommenderas för syre)

BRUKSANVISNING

- Avlägsnar smuts, fett, olja och lösa partiklar från ytor som skall förseglas/låsas.
- Lägg på en jämn sträng på en av ytorna och montera ihop.
- Komponenter som utsätts för tryck upp till 40 bar, kan användas på en gång.
- För komponenter, som utsätts för högre tryck, uppnås full härdning efter 2-6 timmar.



- NCH Europe
- Box 6056
- 164 06 Kista
- Tel: 08-613 71 90
- customer.servcie.nordic@nch.com
- www.ncheurope.com