

ARDECA MATIC S-41

HELSYNTETISK ATF OLJA, SPECIELLT UTVECKLAD FÖR SENASTE MODERNA AUTOMATISKA TRANSMISSIONER.

ARDECA MATIC S-41 är en helsyntetisk högkvalitets transmissionsolja baserad på mycket höga, särskilt utvalda raffinerade basoljor för automatiska växellådor med högt viskositets index, utmärkt oxidationsstabilitet, utmärkta friktion och anti-slitage egenskaper vilket ger utmärkt bränsleekonomi och möter kraven från de flesta Amerikanska, Japanska och Europeiska biltillverkare.

Specifikationer och godkännanden:

GM DEXRON VI	FIAT: 9.55550-AV5
VOITH: H55.6335XX	FORD: MERCON LV
AML: 4G4319A509/AA/S	FORD: MERCON SP
BENTLEY: PY112995PA	FORD: WSS-M2C924-A
BMW: 83220142516, BMW: 83222152426	HONDA: DW-1
BMW: M-1375.4	HYUNDAI: NWS-9638 T5
HYUNDAI: 040000C90SG	HYUNDAI: SPH-IV
JAGUAR: Fluid 8432, JAGUAR: 02JDE26444	HYUNDAI: SP-IV
LAND ROVER: TYK500050, LR023288	MAZDA: FZ
MASERATI: 231603	MITSUBISHI: ATF J3
ZF: TE-ML 11	NISSAN: MATIC-S
MB 236.14, MB 236.12, MB 236.41	TOYOTA: AUTO FLUID WS
AISIN-WARNER: AW-1	VW: G 055 005
AISIN-WARNER: JWS 3324	VW: G 055 162
CHRYSLER: 68157995AA	VW: G 055 540
FIAT: 9.55550-AV2	VW: G 060 162

Användningsområden

Med MATIC S-41 mångsidiga natur garanteras det att oljan kan användas i de senaste generationens automatiska transmissioner och momentomvandlare i de flesta personbilar, off-road bilar och SUV:s.

Egenskaper och fördelar

- MATIC S-41 har ett mycket högt och stabilt viskositetsindex, vilket garanterar en god smörjning under såväl höga driftstemperaturer som låga starttemperaturer.
- MATIC S-41 friktionsegenskaper ger en mycket mjukare växling, inga vibrationer.
- Förlängd oljelivslängd: Utmärkt termisk stabilitet och oxidationsstabilitet, vilket innebär ökad renhet i transmissionen och bibehållen hög funktion och livslängd.
- Mycket låg flytpunkt.
- Utmärkt stabilitet mot oxidation.
- En positiv aktivitet mot slitage, korrosion och skumning.
- Specifika friktionsegenskaper ger låg ljudnivå.
- Kompatibel med syntetiska tätningar.
- Ger en snabb avsättning olja vid kallstartsförhållanden.
- Utmärkt friktionsstabilitet leder till mjukare växlingsfunktion med potentiell bränslebesparing.
- Utmärkt slitageskyddande teknologi som skyddar växlarnas känsliga komponenter vilket ger en utökad livslängd för transmissionen.
- MATIC S-41 har ett mycket gott rostskydd och korrosionsskydd samt antikumegenskaper.

Typiska egenskaper

Test	Metod	Enheter	Genomsnitts Resultat
Densitet vid 15°C	D4052	g/ml	0,847
Viskositet vid 40°C	D445	mm ² /s	29,4
Viskositet vid 100°C	D445	mm ² /s	6,1
Viskositets Index	D2270		162
Flampunkt (COC)	D92	°C	210
Lägsta Flytttemperatur	D6892	°C	-45
Brookfield -40°C	D2983	mPa.s	9500
Färg			BÄRNSTEN

Vi förbehåller oss rätten att ändra de allmänna egenskaperna på våra produkter för att låta våra kunder dra nytta av de senaste utvecklingarna.

ARDECA MATIC S-41

April 2015

Detta datablad och informationen i det förmodas vara korrekt vid tryckdatumet. Inga garantier, vare sig uttryckliga eller implicita, lämnas emellertid med avseende på informationens korrekthet eller fullständighet. De data som anges bygger på standardiserade tester under laboratorieförhållanden och tillhandahålls endast i vägledande syfte. Användarna ombeds försäkra sig om att de har tillgång till den senaste versionen av detta datablad. Användaren har ansvaret för att utvärdera och använda produkterna på ett säkert sätt, bedöma lämpligheten för den tänkta applikationen, samt säkerställa att gällande lagstiftning och bestämmelser följs. Säkerhetsdatablad finns för samtliga av våra produkter och vi hänvisar till dessa för lämplig information om förvaring, säker hantering samt kassering av produkten. Vroman NV och dess dotterbolag tar inget ansvar för eventuella sak- eller personsador till följd av onormal användning av materialet, undlåtenhet att följa rekommendationerna eller faror som är relaterade till materialets inneboende egenskaper. Alla produkter, tjänster och information tillhandahålls enligt våra standardvillkor för försäljning. För mer information, vänligen kontakta vår lokala representant.



Josema Trading & Consulting, Bjurögatan 48, 211 24 Malmö
076 195 45 63