

P577

GÄNGTÄTNING / RÖRTÄTNING



P577 Gängtätning är mycket universellt vid tätning och låsning av rörgångor och andra gängade delar. Tätar direkt upp till 10 bars tryck och 350 bar efter 24 timmar. P577 har mycket god resistens mot kemikalier och lösningsmedel. P577 är lösningsmedelsfritt och har "vitt säkerhetsdatablad" Ej klassificerad (CLP).

APPLIKATIONER

P577 Tätar direkt och har mycket god resistens mot:
Aceton · Blyfri bensin · Bromsvätskor · Diesel · Etanol · Gaser · Oljor
För de flesta kemikalier och lösningsmedel som transporteras av rör.
OBS: Ej lämplig för syreanläggningar.

EGENSKAPER

- Universellt gängtätningssmedel
- Medelhög låsning
- Gaskodkänd EN751
- Max gängdim M80 / 2"
- Tätar direkt mot 10 bar och 350 bar efter härdning

INSTRUKTION

1. För bäst resultat, rengör med Payback P7063 Cleaner.
2. Applicera tätningssmedlet runt de främre yttergångarna.
3. Tätningssmedlet ska tvingas in i gångorna vid ihopskruvning.
4. Vid större gängor bör tätningssmedlet appliceras på både inre och yttre gängorna för bästa tätning.
5. Vid bruk av P7649 Activator skall det appliceras först och torka.

BEHOV AV P7649 ACTIVATOR / ACCELERATOR

- Om materialet är inaktivt / passivt som t.ex. plast & rostfritt
- Vid behov av snabbare härdningshastighet
- Rekommenderas vid montering under +15°C

FÖRVARING

+5°C till +25°C, optimalt är torrt, svalt och utan direkt solljus.

MILJÖ & ANVÄNDARVÄNLIG

Produkten är inte klassad som skadlig för miljö och användare.
Ej klassificerad enligt CLP, se säkerhetsdatablad.

FÖRPACKNING

P577 Flaska 50 ml · P577C Förpackad flaska 50 ml.

Leverantör:

Payback AB Företagsvägen 3 SE-91135 Vännäsby
Tel: 0935-207 00 sweden@payback.se · www.payback.se

TEKNISK INFORMATION

Kemisk typ	Dimetakrylat Ester
Härdningstyp	Anaerob
Färg	Transparent vit
Styrka	Medium
Viskositet - vid 25°C	20,000 cps Tixotropisk
Spaltfyllnad	<0,50 mm
Flampunkt	>93°C
Vikt	1,10
Temperaturområde	-55°C till +150°C
Innehåll av lösningsmedel	Lösningsmedelsfritt

HÄRDNINGSPRESTANDA

Fixeringstid med aktivator	<15 minuter vid 20°C
Fixeringstid utan aktivator	<30 minuter vid 20°C
Helt härdad	<24 timmar
Lossningsmoment	22 N.m
Låshållfasthet	18 N.m
Skjuvhållfasthet	
Aktivator/snabbhärdare	P7649 Activator



FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER: Denna produkt och de extramaterial som normalt kan kombineras, kan ge skadliga hälsoeffekter från mindre hudirritation till allvarliga system effekter. Inget av dessa material ska användas, lagras eller transporteras fram till hanteringen utan försiktighetsåtgärder och rekommendationer som anges i säkerhetsdatabladet (SDB) för detta och alla andra produkter som används används av alla personer som ska arbeta med produkten. Garanti: Alla produkter som köpts från eller levereras av Payback AB omfattas av de villkor som anges. Payback AB garanterar endast att dess produkt kommer att uppfylla de specifika krav som anges här eller i andra publikationer. All annan information som tillhandahålls av Payback AB är övervägd, men är försedd med det uttryckliga villkoret att kunden ska göra sin egen bedömning och bestämma produktens lämplighet för ett visst ändamål. Payback ger ingen annan garanti, varken uttrycklig eller underförstådd, inklusive annan information, data är sammanförd och är baserad eller resultat som skall erhållas för användningen därav; att någon produkt ska vara säljbar eller lämplig för något specifikt ändamål eller att användningen av sådan information eller produkt inte bryter mot något patent.