

Produktinformation:

Construction Foam All Season 604

Allround PU-helårsskum, kan användas ned till -10°C

Produktbeskrivning & användning:

Construction Foam All Season 604 med kombiventil kan användas både som handskum och med NBS-pistol.

Construction Foam All Season 604 kan användas vid temperaturer ned till -10°C.

Används för isolering och ljuddämpning i betongelement och vid dörr- och fönsterinstallation, samt för att limma upp lätta isoleringsskivor och som komplement till mekanisk infästning vid montering av gipsskivor.

Construction Foam All Season 604 har låg efterexpansion, god vidhäftning och slutstyrka, samt högt termiskt och akustiskt isoleringsvärde.

Construction Foam All Season 604 fäster på trä, betong, gipsskivor, metall, PVC, mineralull, XPS och EPS-isolering.

Levereras med handskar.

**Fysikaliska / Kemiska data:****Ohärdat skum:**

Typ:

1-komponent polyuretanskum

Hållbarhet:

15 månader i oöppnat emballage vid sval förvaring.

Se produktionsdatum på flaskan. **Förvaras stående.**

Emballage:

Artikelnummer	Kulör	Emballage
76331	Gulbrun	750 ml flaska

Härdat skum:

Övermålningsbar:

Ja

Värmeledningstal:

0,033 W/m °C (DIN 52612)

Ljudreduktionsindex:

60 dB (EN ISO 10140)

Brandklass:

B3 (DIN 4102-1)

Beständighet:

Temperatur: från -50°C till +90°C,

Solljus (UV): Skall skyddas mot solljus



Bruksanvisning:

- Förberedelser:** Ytorna skall vara fria från fett, olja, smuts och lösa partiklar. Fukta ytorna med vatten innan användning.
- Applicering:** **Handskum:** Ta av kapsylen och montera den medföljande Easygun adaptern direkt på flaskans ventil.
Pistolskum: Ta av kapsylen och montera flaskan på NBS-pistolen.
- Skaka flaskan 20 gånger innan arbetet påbörjas – skaka flaskan kontinuerligt under användningen.
Använd flaskan med ventilen nedåt. Fyll fogen eller reparationsstället till ca 65 %, då skummet expanderar kraftigt omedelbart efter appliceringen. Vid användning i större fogar rekommenderas att fukta med vatten på själva skummet under appliceringen.
- Fogskum kan vara svårt att få bort, använd därför handskar, skyddsglasögon, arbetskläder och tillräcklig maskering.
Skum på önskade ställen ska tas bort med aceton eller Rensvätska 599 meddetsamma, innan det härdar. OBS att alla ytor inte tål organiska lösningsmedel.
Härdat material tas bort mekaniskt.
- Den monterade flaskan kan användas hela dagen. Demontera alltid en tom flaska. Vid längre tids uppehåll bör pistolen rengöras med PU Rensvätska 599.
- Töm flaskans innehåll fullständigt innan montering av en ny flaska
- Användningstemperatur:** -10°C till +30°C. Flaskans temperatur måste vara minst +5°C.
- Sträckförmåga:** En flaska på 750 ml ger upp till 53 liter fritt expanderat skum under optimala förhållanden (FEICA TM 1003) eller motsvarande ca 40 m fog (20 x 30 mm).
- I praktiken kommer utbytet att variera beroende på produktens ålder, temperatur (material, omgivning och skum), fukt (ytor och omgivning) och dimensionering. Bäst resultat uppnås vid 20°C och minst 50 % luftfuktighet, samtidigt som fukt tillförs med till exempel en blomspruta under tiden och direkt på materialen.
- Härdning:** Construction Foam All Season 604 är klubbfrött efter 8-12 minuter och skärbart efter ca 30 minuter vid 20°C och 60% RH.
- Efterbehandling:** PU-skum skall skyddas mot solljus. Construction Foam All Season 604 kan efter härdning spacklas, tapetseras och målas över med alla vanliga färger och lacker.
- Rengöring:** Pistolen sköljs igenom med PU Rensvätska 599. Låt rengöringsvätskan verka i 1 – 2 minuter, varefter pistolen sköljs igenom tills vätskan är klar.
Ohärdad skum avlägsnas med Pro Wipes 916, PU Rensvätska 599 eller aceton på en trasa.
Härdat skum kan endast avlägsnas mekaniskt.

Säkerhet:

Se produktens Säkerhetsdatablad

Vår information är baserad på omfattande laboratorieförsök som har till syfte att hjälpa användaren att hitta bästa möjliga produkt och arbetsmetod. Eftersom användarens arbetsförhållande ligger utanför vår kontroll, kan vi inte ta på oss ansvaret för slutresultatet vid produktens användning. Upplysningarna i detta produktinformationsblad är vägledande typiska värden och inte produktspecifikationer. I övrigt hänvisar vi till våra allmänna försäljnings- och leveransvillkor.

DANA LIM SVERIGE AB – KØBENHAVNSVEJ 220 – DK-4600 KØGE – DANMARK
TEL: 046-570 70 – INFO@DANALIM.SE