

Produktinformation:

Filler Extra 619

Färdigblandad akrylfiller till djupa hål**Produktbeskrivning & användning:**

Filler Extra 619 är ett färdigblandat akrylspackel, speciellt utvecklat för djupa hål (upp till 20 mm). Spacklet är fuktbeständigt och mycket snabbtorkande.

Filler Extra 619 är förstärkt med cellulosafibrer, vilket ökar vidhäftningen och styrkan samtidigt som insjunkning minimeras.

Används till fyllning av hål och sprickor i trä, gips, murverk, puts och betong (efter exempelvis skruvar, spik, eller plugg).

Filler Extra 619 kan skruvas och spikas i, är övermålningsbar och kan användas utomhus.

Måste skyddas mot direkt vattenpåverkan.

**Fysikaliska / Kemiska data:****Spackelmassa:**

Typ:	Akrylbaserat spackel med cellulosafibrer.
Konsistens:	Pastös, tixotropisk.
Torrhalt:	Ca 78 %.
Densitet:	Ca 1,4 kg/liter.
Hållbarhet:	Minimum 12 månader i öppnat emballage och sval förvaring. Lagras frostfritt

Förpackning:

Artikelnummer	Kulör	Emballage
77603	Vit	250 ml tub

Härdat spackel:

Övermålningsbar:	Ja
Fuktbeständighet:	Tål inte konstant vattenpåverkan men kan användas till reparationer i våtrum om den målas över.



Bruksanvisning:

- Förberedelser:** *Alla ytor ska vara rena, fria från damm och lösa partiklar.*
- Användningstemperatur:** *Från +5°C till 40°C.*
- Applicering:** *Fillern appliceras med en spackel i upp till 20 mm åt gången. Vid spackling av djupa hål och sprickor ska spacklet appliceras i flera omgångar och det ska vara så gott som genomtorrt mellan varje spackling.*
- Torktid:** *Beroende på skiktjockleken och temperaturen är spacklet sliptorrt efter 20 – 30 minuter (tunt skikt). Går att skruva i efter ca 15 timmar (10 mm skiktjocklek) och ca 35 timmar (20 mm).*
- Övermålningsbar:** *Spacklet är kan målas över med de flesta färgtyper. På grund av det stora utbudet på marknaden rekommenderas dock att först utföra ett test.*
- Vid utomhus användning eller annan direkt vattenpåverkan **måste** fillern målas över efter den har torkat.*
- Rengöring:** *Vått spackel tas bort med vatten. Torkat spackel avlägsnas mekaniskt.*

Säkerhet:

Se produktens säkerhetsdatablad.

Vår information är baserad på omfattande laboratorieförsök som har till syfte att hjälpa användaren att hitta bästa möjliga produkt och arbetsmetod. Eftersom användarens arbetsförhållande ligger utanför vår kontroll, kan vi inte ta på oss ansvaret för slutresultatet vid produktens användning. Upplysningarna i detta produktinformationsblad är vägledande typiska värden och inte produktspecifikationer. I övrigt hänvisar vi till våra allmänna försäljnings- och leveransvillkor.

DANA LIM SVERIGE AB – KØBENHAVNSVEJ 220 – DK-4600 KØGE – DANMARK

INFO@DANALIM.SE - TEL: 046-570 70

Filler Extra 619 – Reviderat 2020.03.31 - Sida 2/2