



A SIKA BRAND

PRODUKTBLAD

Casco® BoardFix

Cementbaserad fästmassa med hög andel polymerer, avsedd för limning av olika konstruktions- och våtrumsskivor.



PRODUKTBESKRIVNING

Främst avsedd för att limma skivmaterial som gips, EPS, XPS, mineralull, cementfiber, OSB, spån på golv och vägg.

ANVÄNDNING

Casco® BoardFix för limning av:

- gipsskivor
- XPS skivor (endast skivor med prefabricerad förstärkningsyta)
- EPS skivor
- mineralullsskivor
- cementskivor
- cement-fiberskivor
- spånskivor
- OSB skivor

Kan också användas som fästmassa till kakel och kliniker, och för att spackla hål och sprickor i tak och på väggar. Inom- och utomhus.

EGENSKAPER / FÖRDELAR

- snabbhärdande
- lämplig för att spackla sprickor
- innehåller fibrer
- mycket flexibel
- finkornig
- låg åtgång
- primerfri på de flesta underlag
- lågt krominnehåll enligt REACH

GODKÄNNANDEN / STANDARDS

EC1 Plus: mycket låga emissioner

Produktblad

Casco® BoardFix

Februari 2021, Version 01.01

02183010300000010

PRODUKTINFORMATION

Kemisk bas	cementbaserat pulver med syntetisk harts
Förpackning	10,0 kg papperssäck
Utseende / Färg	Vitt pulver
Hållbarhet	12 månader (i obruten förpackning)
Lagringsförhållanden	Svalt och torrt (i försluten förpackning)
Densitet	Pulver ca. 0,9 kg/L Blandat bruk ca. 1,30 kg/L
Maximal kornstorlek	0,2 mm

APPLICERINGSINFORMATION

Blandningsförhållande	10,0 kg pulver + ca. 4.5 l rent kallt vatten.
Fresh mortar density	ca. 1,30 kg/L
Förbrukning	Åtgång: <ul style="list-style-type: none">▪ 6 mm tandad spackel ca. 1,3 kg/m²▪ 8 mm tandad spackel ca. 1,6 kg/m²
Skiktjocklek	Upp till 10 mm
Omgivande lufttemperatur	Inte under +5 °C
Underlagets temperatur	Inte under +5 °C
Brukstid	Ca. 45 min. vid +20 °C

UNDERLAG FÖR PRODUKTDATA

Alla tekniska data som anges i detta produktdatablad är baserade på laborietester. Faktiska mätdata kan variera beroende på omständigheter utanför vår kontroll.

BEGRÄNSNINGAR

Observera blandningsförhållande. Blanda inte mer material än vad som förbrukas inom 45 min. Material som börjat härda får inte blandas upp med mer vatten eller pulver. Följ skivtillverkarens rekommendationer.

MILJÖ, HÄLSA OCH SÄKERHET

APPLICERINGSINSTRUKTIONER

FÖRBEREDELSE AV UNDERLAG

Priming behövs normalt sett inte på icke absorberande underlag, t ex gammal keramik eller för normalt absorberande underlag som betong, flytspackel eller puts. Kraftigt absorberande underlag primas med Casco Primer 1:3.

KRAV PÅ UNDERLAG

Underlaget skall vara fast och fritt från smuts, damm, olja och annat som kan försämra vidhäftningen. Lösa och svaga ytskikt tas bort. Underlag av gammal keramik måste rengöras och ev. även slipas. Ojämn underlag bör spacklas ut innan skiva monteras. Följ skivtillverkarens rekommendationer.

BRUKSANVISNING

Blanda Casco® BoardFix med kallt, rent vatten (maskinvisp med 600 rpm rekommenderas) tills en homogen massa erhålls. Applicera med lämplig storlek på tandad spackel. Montera skivor innan skinnbildning. Säkerställ god övervätning.

RENGÖRING AV VERKTYG

Rengör verktyg med vatten direkt efter användning.

LOKALA BEGRÄNSNINGAR

Observera att på grund av lokala föreskrifter kan produktens prestanda variera från land till land. Vänligen konsultera det lokala produktdatabladet för exakt beskrivning av tillämpningsområden.

LAGSTIFTNING

Informationen och i synnerhet rekommendationerna avseende applikation och slutanvändning av Cascoprodukterna lämnas i god tro baserat på Sikas nuvarande kunskap och erfarenhet av produkterna när dessa lagras, hanteras och används under normala förhållanden på ett korrekt sätt. I praktiken kan differenserna i material, underlag och den aktuella platsen variera på sådant sätt att ingen garanti vad gäller användbarhet eller lämplighet för ett visst ändamål kan lämnas. Med hänsyn härtill kan något rättsligt ansvar av vad slag det må vara varken härledas från denna information eller från någon skriftlig rekommendation eller i övrigt beträffande produkten lämnade råd. Hänsyn måste vid användningen även tas till tredje mans ägande och andra eventuella rättigheter. Alla order accepteras under förutsättningen av att Sikas aktuella försäljnings- och leveransbestämmelser är gällande. Användaren skall alltid använda sig av den senaste utgåvan av den aktuella produktens tekniska datablad, vilket kan erhållas vid förfrågan eller på hemsidan www.casco.se.

Sika Sverige AB

Domnarvsgatan 15
Box 8061
SE- 163 08 Spånga Sweden
TEL: +46 8 621 89 00
info@se.sika.com
www.casco.se



Produktblad

Casco® BoardFix
Februari 2021, Version 01.01
021830103000000010