

Gipsputs

Pumpbar produkt för användning vid utstockning och putsning inomhus samt vid lagning inomhus av vanligt förekommande underlag som till exempel tegel, lättklinker, lättbetong och tidigare putsade ytor. Kan användas i våtutrymmen.

Observera: I våtrum ska alltid ett godkänt tätskiktssystem användas.

Arbetsanvisning

Blandning:

Blandas ca 5 minuter i en snabbgående blandare eller med visp. Gipsputsmaskin kan också användas. Använd 15,0-16,2 liter rent kranvatten per säck (25 kg). Detta ger cirka 30 liter färdigt bruk.

Användningsråd:

Sugande underlag ska förvattnas. Icke sugande underlag ska förbehandlas med Finja Primer Grepp. Samma vattenmängd och blandningstid ska alltid användas. Putsning bör utföras i skikt om 5–50 mm.

Efterbehandling se underlagsguide.

Täta skikt kan appliceras efter ett dygn per 5 mm skiktjocklek vid inomhusklimat.

Teknisk data

Bindemedel	Naturgips
Ballast	Mneralisk lättballast och natursand
Bruksklass	Gipsputs
Bearbetningsbar	30 min till 1 h
Rek. skiktjocklek	5–50 mm/påslag
Åtgång	Ca 8 kg/m ² vid 10 mm puts-skikt

Förpackning

Produkten levereras i 25 kg säck.

Lagring

Används inom 12 månader från tillverkningsdatumet på förpackningen. Förutsätter torr förvaring i obruten förpackning.