

Hemmax

Lagningsbruk för uppfyllnad och utjämning ovan mark utom- och inomhus på mindre vertikala ytor av betong, murverk och cementputs. Skiktjocklek: Vid spackling/uppfyllnad 2–50 mm, upp till 100 mm vid håligheter på begränsad yta.

Arbetsanvisning

Förarbete:

Underlaget ska vid behov förbehandlas med Finja Primer enligt anvisningarna på förpackningen.

Blandning:

Blandas direkt i förpackningen (hinken) för hand med omrörare eller maskinellt med bormaskin och visp till en klumpfri massa. Använd 1,8–2,0 dl rent kranvatten per hink (1 kg). Variera vattenmängden efter önskad konsistens.

Applicering:

Applicera produkten med slät stålspackel. Tjockare skikt kan med fördel appliceras med murslev.

Efterarbete:

När spacklet har halvhärdat kan materialet formas och bilda till exempel runda hörn eller, om skadan har överfyllts, skäras av till rätt nivå.

Användningsråd:

Skydda alltid den lagade ytan mot regn. Under varma förhållanden ska den även skyddas mot direkt exponering av sol. Eftersträva en jämn temperatur över 15 °C under härdningstiden. Produkten ska inte användas vid temperaturer under 10 °C.

Teknisk data

Bearbetningsbar	Ca 15 min
Åtgång	Ca 1,6 kg/mm ²
Skiktjocklek	2–50 mm (spackling/uppfyllnad), 2–100 mm (beroende på hålets orfattning)
Tryckhållfasthet 28 dygn	> 25 MPa

Förpackning

Produkten levereras i 1 kg plasthink.

Lagring

Används inom 24 månader från tillverkningsdatumet på förpackningen. Förutsätter torr förvaring i obruten förpackning.

Finja kan inte ta ansvar för att annan information än vad som anges under teknisk data är korrekt. Förhållanden som ligger utanför Finjas ansvar är t.ex. hantering, bearbetning, arbetsutförande, ev. reaktioner med andra material samt lokala förhållanden på lagrings- eller arbetsplatsen. För aktuell information se alltid www.finja.se.