

KF10

Cementbaserad, snabbtorkande, frostsäker och flexibel kakel- och klinkerfog. För alla typer av keramiska plattor, natursten och glasmosaik. Kan användas till vägg och golv i våt- och torrutrymmen både inom- och utomhus. Lätt att bearbeta och lätt att fogfylla. Till fogbredd 2-10 mm.

Arbetsanvisning

Förarbete:

Kontrollera att fästmassan har torkat enligt föreskrifterna för respektive produkt. Plattorna ska sitta fast ordentligt och vara rena och torra. Vid torr, blåsig väderlek och porösa plattor ska plattmellanrummen vätas innan fogning sker. Rekommenderad arbetstemperatur 10-20 °C och lägsta arbetstemperatur 6 °C.

Blandning:

Blandning av fog utförs med långsamtgående maskinvisp för att undvika att det bildas luftbubblor. 5 kg KF10 blandas med 1,2–1,3 liter vatten. Mät upp angiven mängd rent vatten och håll i fogpulver. Temperaturen på pulver och vatten ska vara mellan 6-18 °C. Blanda i ca 2-3 minuter till en jämn, klumpfri och helt homogen massa. Använd samma vattenmängd till varje blandning för att minimera risken för kulörförändringar. Blandat material kan användas i ca 1-2 timmar.

Applisering:

KF10 appliceras med en gummispackel eller fogbräda som dras diagonalt över fogarna.

Efterarbete:

När fogen är yttorr, men fortfarande bearbetningsbar, rengörs fogarna med en padmaster/svamp. Detta tar ca 15-45 min beroende på temperatur och luftfuktighet. När fogarna är fasta, men ännu ej genomhårdade, avlägsnas kvarvarande fogmassa på plattorna med en fuktad padmaster och den avslutande finishen av fogarna görs med en svamp. Avtvättning ska ske diagonalt över fogarna. För tidig avtvättning kan innebära risk för att fogen tvättas ur plattmellanrummen. Även kulörförändringar kan inträffa vid för tidig avtvättning. På mörka kulörer som tex antracitgrå kan det ibland uppträda små ljusare prickar i fogen. Detta kan bero på naturliga utfällningar av kalciumkarbonat eller att grundmaterialets egenfärg inte helt går att täcka med med mörka pigment.

Efterpolering görs med en torr och ren trasa. Fogarna bör sedan hållas fuktiga i 2 dygn. Beroende på plattornas sugförmåga samt rumstemperatur så tål den fogade ytan lättare gångtrafik efter ca 3-6 timmar. Undvik vind, drag och värmepåverkan från t.ex. solljus och golvvärme under utförandet såväl som under härdningstid. Golvvärme kan slås på långsamt efter 7-8 dagar. Fogmassa som härdat på plattytan kan två dygn efter fogning tas bort med Finja Murtvätt. Var mycket försiktig vid användning av Murtvätt. Används endast på syrabeständiga plattor och prova alltid på en mindre yta. Marmor och kalksten ska aldrig rengöras med Murtvätt. Använd silikon vid elastiska fogar och rörelsefogar.

Teknisk data

Rekommenderad fogbredd	2-10 mm
Åtgång	ca 0,5–1,8 kg/m ² beroende på fogbredd och tjocklek på plattan
Vattenåtgång	1,2-1,3 l per 5 kg
Tid till lätt belastning	ca 3-6 h
Tid till full belastning	ca 7 dygn
Bruktid	ca 1-2 timmar
Klassificering	CG2 WA(EN 13888)

Finja kan inte ta ansvar för att annan information än vad som anges under teknisk data är korrekt. Förhållanden som ligger utanför Finjas ansvar är t.ex. hantering, bearbetning, arbetsutförande, ev. reaktioner med andra material samt lokala förhållanden på lagrings- eller arbetsplatsen. För aktuell information se alltid www.finja.se.



Förpackning

Produkten levereras i 5 kgs påse.

Lagring

Används inom 12 månader från tillverkningsdatumet på förpackningen. Förutsätter torr förvaring i obruten förpackning.

Finja kan inte ta ansvar för att annan information än vad som anges under teknisk data är korrekt. Förhållanden som ligger utanför Finjas ansvar är t.ex. hantering, bearbetning, arbetsutförande, ev. reaktioner med andra material samt lokala förhållanden på lagrings- eller arbetsplatsen. För aktuell information se alltid www.finja.se.

www.finja.se - 2023-01-05

FINJA