

Murbruk B

Ett högkvalitativt fabriksstillverkat torrbruk för murning av exempelvis lättklinkerblock, betongblock och tegel. Vid murning av fasadtegel rekommenderas i första hand Finja Färgat Murbruk.

Arbetsanvisning

Blandning:

Blandas maskinellt cirka 10 minuter i en långsamtgående blandare eller 5 minuter i en snabbgående blandare. Använd cirka 4 liter rent kranvatten per säck (25 kg). Samma vattenmängd och blandningstid ska alltid användas. Bruk som har börjat att härda får inte blandas ut med mer vatten. Specialkvalitet krävs vid användning av genomströmningsblandare.

Murning:

Murstenarna ska vara torra. Kontrollera sugningen på murstenarna, arbeta ej med för blött bruk. Mura alltid med fyllda fogar. Bruk som börjat hårdna ska kasseras.

Användningsråd:

Murverket skall skyddas mot regn och uttorkning. Täck in och eftervattna vid behov. Eftersträva en jämn temperatur över 15 °C under härdningstiden. Vid användning under 5 °C ska vinteråtgärder vidtagas det vill säga värme, snöskydd med mera. Köldtillsatsmedel kan tillsättas men detta ersätter inte vinteråtgärder.

Tillsats, Frostskydd:

Användning av Frostskydd bidrar till, men ersätter inte, normala vinteråtgärder såsom isolering och uppvärmning av blandningsvatten och material. Vid murning, särskilt med ljusa bruk, används frostskydd till hela fasaden för att minimera risken för nyansskillnader. Viss risk för saltutfällningar finns vid användning av frostskydd.

Teknisk data

Ballast	0–3 mm
Frostbeständighet	God
Bearbetningsbar 20 °C	Ca 2 tim
Börjar hårdna efter	Ca 4 tim
Tillval (för 1000 kg Storsäck alt. Bruksbehållare)	Artnr.
Tillsats för blandning i genomströmningsblandare	5919
Tillsats för frostskydd	5906
Åtgång	Se åtgångstabell

Förpackning

Produkten levereras i 25 kg säck, 1000 kg storsäck och 10-tons behållare. 25 kg förpackningen består delvis av återvunnen plast och sorteras som mjukplast eller enligt lokala anvisningar i kommunen.

Lagring

Finja kan inte ta ansvar för att annan information än vad som anges under teknisk data är korrekt. Förhållanden som ligger utanför Finjas ansvar är t.ex. hantering, bearbetning, arbetsutförande, ev. reaktioner med andra material samt lokala förhållanden på lagrings- eller arbetsplatsen. För aktuell information se alltid www.finja.se.

FINJA

25 kg plastsäckar ska användas inom 24 månader från tillverkningsdatumet på förpackningen. Förutsätter torr förvaring i obruten förpackning. Storsäckar som förvaras torrt och täckt ska användas inom 6 månader från tillverkningsdatum.

Finja kan inte ta ansvar för att annan information än vad som anges under teknisk data är korrekt. Förhållanden som ligger utanför Finjas ansvar är t.ex. hantering, bearbetning, arbetsutförande, ev. reaktioner med andra material samt lokala förhållanden på lagrings- eller arbetsplatsen. För aktuell information se alltid www.finja.se.

www.finja.se - 2023-08-16

FINJA