UNDERLAGSDUK

T-Roof Epic

Art.nr	Benämning	Dimension
271006	Underlagsduk T-Roof Epic	1 x 12 m

Beskrivning

T-Roof Epic är uppbyggd av en polyesterstomme belagd med SBS-bitumen samt en ovansida av polyesterfilt och undersida av polypropenfilt. Klisterkanter av bitumen med skyddsfolie, folien avlägsnas vid skarvning och montering.
De koniska klisterkanterna minskar risken för randbildning i ytskikt som plan plåt.

- ✔ Optimal för plan bandad plåt (UD1 klassad i AMA-Hus)
- ✔ Ner till 3°(ca 1:18) taklutning
- ✔ Mycket kraftig och rivstark
- ✔ UV-skyddad upp till 12 månader
- ✔ Öppen och dold infästning möjlig

Användningsområde

Produkten är avsedd som underlagsduk på fast träunderlag. Används för ytskikt som bandad plåt, ytpapp (ej svetsbar), shingel, profilplåt och takpannor. Underlagsduken kan användas på taklutningar ner till 3° (ca 1:18), där det täckande ytskiktet så tillåter. Vid läktning och exponering utan yttertaktäckning gäller minst 14° (1:4)! Vid behov av läktning vid lutning under 14° (1:4) skall i så fall läktning ske i direkt anslutning till monteringen av yttertaket. För minsta tjocklek på underlagets träpanel se tabell AMA Hus -24, HSD.1331/1. För läktade yttertak minst 20 mm spont och vid icke läktade minst 23 mm.

Montering

Förberedelse: Montering sker med våder tvärs takfallets riktning. Rullningen sker från höger till vänster så att sidan inåt rullen blir uppsida utrullad. Våderna läggs enklast nerifrån och med överlappande efterföljande uppåt. Underlaget skall vara torrt, jämnt och stabilt så att svikt och rörelser undviks.
Spikning och skarvklistring: Mekanisk infästning vid dold infästning skall vara korrosionskyddad klammer typ Rapid 140/10 eller större klammer med benlängd 12-15 mm, ryggbredd 12,4-15 mm (tråddimension 0,5 x 1,3 mm) alternativt takpappspik min 25 x 2,5 mm. Vid öppen infästning i skarv, skall varmgalvaniserad spik användas!
Infästningen sker dolt i den undre vådens övre klisterkant. Överlappande våd tillpassas, infästs och skyddsfolien på klisterkanterna avlägsnas. Därefter sammanpressas överlappet så att infästningen förblir dold. Alternativt sker infästningen öppen när taklutningen är större eller lika med 14° (1:4).
Vid eventuella tvärskarvar används godkänt takpappsklister. För utförligare monteringsinstruktioner och övriga detaljlösningar se separat monteringsanvisning (medföljer varje rulle samt i digitalt format på hemsidan).

Viktigt!

- Vid yttertaktäckning av plana takpannor skall leverantörens riktlinjer för underlagsduken följas!
- Underlagsduken skall inte kombineras med ytskikt som hetluftsmonteras (svetsas).
- Vid dold infästning kontrollera noga hållfastheten av skarven efter montering. Beakta svårare väderomständigheter och tillse eventuell tillfällig fixering av överlappen eller skyddstäckning tills det permanenta ytskiktet monteras!
- Klisterkanten har vid normala förhållande aggressiv vidhäftning! Vid svalare väderlek (<+10°C) kan det ibland finnas behov av att vidhäftningen förbättras. Använd varmluftspistol och värm klisterytorna försiktigt. Tryck noga ihop skarven! Vid sval väderlek bör rullar förlagras minst 1 dygn i varmlager.
- Tänk på att skonsamt belasta ytan och åtgärda omedelbart eventuella skador med takpappsklister Tätklister K-36 eller motsvarande lagningsmassa för bitumentätskikt. Vid större skada använd och infäst/klistra en vådbit från underlagsduken.
- Täck alltid med ytskiktet (pannor, plåt etc) snarast möjligt för att undvika påverkan från solljus och dåliga väderomständigheter. Under byggtiden kan underlagsduken exponeras för soljus upp till maximalt 12 månader. I bruksstadiet skall underlagsduken vara skyddad av yttertakstäckningen.
- Rullar skall förvaras stående på plant, torrt underlag samt i skydd för sol och nederbörd.
- T-Roof Epic är diffusionstät och monterad på träunderlag skall utrymmet under ventileras enligt praxis.

Teknisk specifikation

Vikt (ca):	1800 g/m²
Tjocklek:	1,5 mm
Täckande yta:	10,8 m²
Längd:	12 m
Bredd:	1 m
Övre yta:	Polyesterfilt
Undre yta:	Polypropenfilt
Asfalt:	SBS-bitumen
Stomme:	Polyesterstomme
Rullvikt:	22 kg
Åldringsbeständighet:	Mycket god
Vattentäthet:	Tät/W1

06/10/2026

Nydalavägen 14
574 35 Vetlanda
Sweden

info@teccaworld.com
teccaworld.com