

T-Wind Standard



Beskrivning

T-Wind Standard är ett modernt vindsydd som utgör den yttre klimatskärmen på utsidan av isoleringen i ytterväggskonstruktioner.

Duken är alkali- och åldringsbeständig med en diffusionsöppen polyeten-barriär skyddad av två fiberdukar av polypropen (nonwoven). Duken är elastisk och mjuk att arbeta med och den vita och ljusa färgen ser till att släppa in ljus under byggtiden och blottar bakomvarande konstruktion.

- ✓ Godkänt vindsydd enligt IQD128
- ✓ Åldringsbeständigt minst 50 år
- ✓ Högsta vattentäthet W1
- ✓ Rivstark

Användningsområde

T-Wind Standard används främst som vindsydd (utvändig klimatskärm) i yttervägg men även i yttertak vid luftspalt (parallelltak) samt som trossbottenduk i bjälklag vid kryp- eller plintgrund i termiskt isolerade byggnader. T-Wind Standard bidrar till en lufttät utvändig klimatskärm samtidigt som den har möjlighet att släppa ut fukt tack vare sina diffusionsöppna egenskaper.

Montering

T-Wind Standard vindsydd skall monteras i system med lufttätande skarvhjälpmedel som exempelvis tätningstejp T-Flex Outdoor, Airtight-T eller stos T-Stos butyl för genomföringar mm (se separat monteringsanvisning). Generellt fästs klimatskärmen på utsidan av den isolerade stommen. Infästningen skall ske sparsamt med korrosionsskyddad klammer för att sedan fixeras med spikad läkt (se separat monteringsanvisning). Infästningen kan också ske med dubbelhäftande skarvtejp Duo/skarvband T-Butyl i hela infästningslinjer där mekanisk infästning ej är möjlig. Vid denna infästningsmetod kan hållfastheten för exempelvis vindpåverkan minska. För lufttäta anslutningar mot betongytor rekommenderas dubbelhäftande skarvtejp T-Duo Concrete. Vid mer komplicerade tätningar och behov av klistring kan T-Fix klister- och tätningsmassa användas.

Art.nr	Benämning	Dimension
246036	Vindsydd, T-Wind Standard	2740 mm x 12,5 m
246037	Vindsydd, T-Wind Standard	2740 mm x 25 m
246038	Vindsydd, T-Wind Standard	2740 mm x 50 m
246039	Vindsydd, T-Wind Standard	2740 mm x 100 m
246034	Vindsydd, T-Wind Standard	1370 mm x 25 m
246035	Vindsydd, T-Wind Standard	1370 mm x 50 m
246049	Vindsydd, T-Wind Standard	260 mm x 50 m
246050	Vindsydd, T-Wind Standard	340 mm x 50 m
246051	Vindsydd, T-Wind Standard	450 mm x 50 m
246052	Vindsydd, T-Wind Standard	540 mm x 50 m
246053	Vindsydd, T-Wind Standard	680 mm x 25 m
246040	Vindsydd, T-Wind Standard	3000 mm x 50 m
246041	Vindsydd, T-Wind Standard	3000 mm x 100 m
246042	Vindsydd, T-Wind Standard	3270 mm x 50 m
246043	Vindsydd, T-Wind Standard	3270 mm x 100 m

Viktigt!

- Skarvhjälpmedel som tejp eller skarvband ska vara godkända för användning i system med T-Wind Standard.
- Fästdon som klammer eller spik skall vara korrosionsskyddade.
- Förvaring och lagring bör alltid ske emballerat eller så att vindsyddsväven skyddas från UV-strålning och högre temperaturer.
- Dåliga väderförhållanden under montage är alltid en riskfaktor för fuktskador.
- Vid montage med dubbelhäftande tejp (Skarvtejp T-Duo/Skarvband T-Butyl) kan hållfastheten för exempelvis vindpåverkan minska.
- T-Wind Standard har ett UV-skydd (solljus motsvarande byggtiden 3 mån, som vindsydd. Därefter skall vindsyddet täckas av fasaden. För beständig vattentäthet (W1) och fullgott väderskydd, undersommarmånaderna, skall UV-exponeringen minskas till maximalt 6 veckor

Teknisk specifikation

Material:	Polypropen och polyeten
Vikt (ca):	71 g/m ²
Bredd/längd:	Se respektive artikel
Täckande yta:	Rullens totala yta minus 200 mm överlapp/anslutning
Ångtäthet:	Ca 6000 s/m (Sd 0,15 m)
Åldringsbeständighet:	Minst 50 år
Vattentäthet:	Klass W1
Reaktion brand:	Klass E (med mineralullsisolering bakom)