Pro Stop & Grip Primer

Produktbeskrivning
Akryl grundfärg som säkerställer optimal vidhäftning för efterföljande behandling, har mycket goda spärrande egenskaper och god utflytning.



Märkningar

Användning
Används för grundning av hårda och släta ytor såsom hård PVC, keramiska plattor, blank lack, färg och industriell lack före vidare behandling.
Grundmålning av obehandlat trä eller tidigare behandlade underlag med risk för genomslag från kvistar, lignin och vattenlösliga färgämnen, vattenfläckar och nikotin.

Underlag
Måste vara rent, torrt, fast och lämpligt för målningsbehandling.

Behandling
Lössittande material och målarfärg avlägsnas genom rengöring och slipning.
Vattenlöslig missfärgning, nikotin, sot, smuts, spill, fett och kritande material avlägsnas genom rengöring.
Mattslipa underlaget efter behov.
Sprickor, ojämnheter och hål spacklas.
Applicera 2 gånger för bästa effekt.
Tänk på att ventilera när du har målat.

Applicering
Applicera med pensel eller rulle.
Välj redskap efter vilken ytfinsh som önskas.
Måla vått-i-vått och avsluta med att stryka/rulla i samma riktning.
Kondensbildning under torkning/härdning får inte förekomma.
Provbehandla alltid för att kontrollera vidhäftning och resultat.

Förväntat resultat
Halvmatt täckt yta.
Färdigbehandlas med täckande färg i önskad glans och kulör.

Miljöinformation
Minimera ditt färgavfall genom att på förhand uppskatta hur mycket färg du behöver.
Tag bort mesta möjliga färg från verktygen före rengöring.
Färg och rengöringsvätska får inte släppas ut i avlopp, utan samlas upp och omhändertas som miljöavfall.
Tomma och torra emballage sorteras som plast, metallhandtag bör avlägsnas och sorteras som metall.
Förvara överbliven färg på rätt sätt så att rester kan användas och miljöpåverkan minimeras.

Förvaring
Svalt, frostfritt och väl försluten

Skyddsutrustning
Skydda hud och ögon mot stänk med lämpliga kläder, handskar och glasögon.
Undvik inandning av spraydimma och slipdamm.
Använd lämplig skyddsutrustning, se säkerhetsdatablad för ytterligare information.

Tekniska data

Densitet (kg/l)	1.26
Torrhalt: Vikt %	50
Torrhalt: Vol %	37
Nominell sträckförmåga (m²/l)	8
Min. arbetstemperatur under applicering och torkning/härdning	Min. +10°C
Luftfuktighet	Max. luftfuktighet 80 % RH.
Dammtorr vid 20 °C, 60 % RH (timmar)	1
Övermålningsbar vid 20°C, 60% RF (Timmar)	6
Genomhärdad vid 20 °C, 60 % RH (Dagar)	28
Utspädning	Får inte förtunnas
Rengöring av verktyg osv.	Penseltvätt
Country of Origin	Denmark

Nuvarande TDS version

februari 2026

Ersätter TDS version

januari 2026