Pro Wall Primer

Produktbeskrivning
Matt extra fyllig grundfärg som ger en mättad och enhetlig yta. Säkrer ett enhetligt, mättat och fylligt underlag som är lämplig för slutbehandling med tak- eller väggfärg i önskad kvalitet.



Märkningar

Användning
Grundmålning av puts, betong, papptäckta gipsskivor och sandspacklade ytor innan målning med tak- och väggfärg.
Används också til grundmålning av glasfilt, glasfiberväv och fiberfilt.

Underlag
Måste vara rent, torrt, fast och lämpligt för målningsbehandling.

Behandling
Lössittande material och målarfärg avlägsnas genom rengöring och slipning.
Vattenlöslig missfärgning, nikotin, sot, smuts, spill, fett och kritande material avlägsnas genom rengöring.
Mattslipa underlaget efter behov.
Sprickor, ojämnheter och hål spacklas.
sorberande och porösa underlag grundas med förankringsgrund.
Tänk på att ventilera när du har målat.

Applicering
Applicera med pensel, rulle eller spruta.
Välj redskap efter vilken ytfinsh som önskas.
Materialtemperatur för sprutmålning minst 12 ºC.
Kondensbildning under torkning/härdning får inte förekomma.
Provbehandla alltid för att kontrollera vidhäftning och resultat.

Förväntat resultat
Matt täckt yta.
Färdigbehandlas med täckande färg i önskad glans och kulör.

Miljöinformation
Minimera ditt färgavfall genom att på förhand uppskatta hur mycket färg du behöver.
Tag bort mesta möjliga färg från verktygen före rengöring.
Färg och rengöringsvätska får inte släppas ut i avlopp, utan samlas upp och omhändertas som miljöavfall.
Tomma och torra emballage sorteras som plast, metallhandtag bör avlägsnas och sorteras som metall.
Förvara överbliven färg på rätt sätt så att rester kan användas och miljöpåverkan minimeras.

Förvaring
Svalt, frostfritt och väl försluten

Skyddsutrustning
Skydda hud och ögon mot stänk med lämpliga kläder, handskar och glasögon.
Undvik inandning av spraydimma och slipdamm.
Använd lämplig skyddsutrustning, se säkerhetsdatablad för ytterligare information.

Tekniska data

Densitet (kg/l)	1.44
Torrhalt: Vikt %	64
Torrhalt: Vol %	49
Nominell sträckförmåga (m²/l)	8
Min. arbetstemperatur under applicering och torkning/härdning	Min. +10°C
Luftfuktighet	Max. luftfuktighet 80 % RH.
Dammtorr vid 20 °C, 60 % RH (timmar)	1
Övermålningsbar vid 20°C, 60% RF (Timmar)	4
Genomhärdad vid 20 °C, 60 % RH (Dagar)	28
Utspädning	Vatten. Vid sprutning ev förtunning 5-10%.
Rengöring av verktyg osv.	Vatten
Country of Origin	Denmark

Nuvarande TDS version

december 2025

Ersätter TDS version

september 2025