# Pro Wood Primer

## Produktbeskrivning
Acryl grund- och mellanfärg med mjuk, smidig konsistens och god utflytning.




## Märkningar

## Användning
Trätak och träpaneler eller mellanfärg på tidigare behandlat trä och på järn och metall med rostskydd, inomhus.

## Underlag
Måste vara rent, torrt, fast och lämpligt för målningsbehandling.

## Behandling
Lössittande material och målarfärg avlägsnas genom rengöring och slipning.
Vattenlöslig missfärgning, nikotin, sot, smuts, spill, fett och kritande material avlägsnas genom rengöring.
Hårda och släta underlag mattslipas och grundmålas med Yunik Pro Stop & Grip Primer.
Sprickor, ojämnheter och hål spacklas.
Nytt eller bart rengjort trä grundas med Yunik Pro Stop & Grip Primer.
Tänk på att ventilera när du har målat.

## Applicering
Applicera med pensel, rulle eller spruta.
Välj redskap efter vilken ytfinish som önskas.
Påför vått i vått och avsluta med att stryka/rolla i samma riktning.
Materialtemperatur för sprutmålning minst 12 ºC.
Kondensbildning under torkning/härdning får inte förekomma.
Provbehandla alltid för att kontrollera vidhäftning och resultat.

## Förväntat resultat
Matt täckt yta.
Spärrar inte mot genomslag från kvistar och vattenlösliga färgämnen, vattenfläckar och nikotin.
Färdigbehandlas med täckande färg i önskad glans och kulör.

## Miljöinformation
Minimera ditt färgavfall genom att på förhand uppskatta hur mycket färg du behöver.
Tag bort mesta möjliga färg från verktygen före rengöring.
Färg och rengöringsvätska får inte släppas ut i avlopp, utan samlas upp och omhändertas som miljöavfall.
Tomma och torra emballage sorteras som plast, metallhandtag bör avlägsnas och sorteras som metall.
Förvara överbliven färg på rätt sätt så att rester kan användas och miljöpåverkan minimeras.

## Förvaring
Svalt, frostfritt och väl försluten

## Skyddsutrustning
Skydda hud och ögon mot stänk med lämpliga kläder, handskar och glasögon.
Undvik inandning av spraydimma och slipdamm.
Använd lämplig skyddsutrustning, se säkerhetsdatablad för ytterligare information.

## Tekniska data

| | |
|---|---|
| Densitet (kg/l) | 1.38 |
| Torrhalt: Vikt % | 55 |
| Torrhalt: Vol % | 38 |
| Nominell sträckförmåga (m²/l) | 8 |
| Min. arbetstemperatur under applicering och torkning/härdning | Min. +10°C |
| Luftfuktighet | Max. luftfuktighet 80 % RH. |
| Dammtorr vid 20 °C, 60 % RH (timmar) | 1 |
| Övermålningsbar vid 20°C, 60% RF (Timmar) | 6 |
| Genomhärdad vid 20 °C, 60 % RH (Dagar) | 28 |
| Total emission jf. EN16000-9:2006: (< µg/m²h efter 28 dagar) | 18 |
| Utspädning | Vatten. Ska inte förtunnas vid sprutning. |
| VOC Text | VOC limit value (Cat. A/d): 130 g/l (2010)<br>Product VOC: max 70 g/l |
| Rengöring av verktyg osv. | Vatten |
| Country of Origin | Denmark |

## Nuvarande TDS version

juli 2026

## Ersätter TDS version

februari 2026