

OFF Ask Ice

Klotterskydd för porösa ytor


Användningsområde:

Ett starkt diffusionsöppet skydd som kan appliceras även vid låga temperaturer, ner till -5°. Lämplig för porösa ytor.

Arbetsbeskrivning:

Smutsiga ytor tvättas innan med exempelvis BCS Amor. Applicera OFF Ask Ice med roller, lågtrycksspruta eller målarpruta. Beroende på underlagets porositet så applicerar man 2-3 lager klotterskydd. Applicera tills ytan är mättad, klotterskyddet skall vara torrt på ytan innan efterkommande lager appliceras.

Då underliggande yta tål, hög tryck och hetvatten, avlägsna klottret med 80-90°C och 120-200 bar. I svårsanerade fall och känsligt underlag, kan med fördel OFF Iris appliceras och verkningstid ca 5 min, därefter tvätta med anpassat tryck och temperatur.



Förpackning: 10 eller 25 liter, dunk

Förvaring: Frostfritt i originalförpackning

Dosering: Koncentrat

pH: Neutral

Förbrukning: Cirka 0,2-0,4 liter/ m²

ADR: 1993, BRANDFARLIG VÄTSKA, N.O.S. (Propan-2-ol), 3, III, D/E

Godkännanden: Registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier enligt REACH. BASTA och Trafikverket.

Skyddsutrustning:

Använd skyddsglasögon vid risk för direktkontakt med ögonen. Skyddshandskar rekommenderas vid långvarig kontakt. Butylgummi. Nitrilgummi. Hänvisning till relevanta standarder: EN 374/III. Använd lämpliga skyddskläder vid eventuell risk för hudkontakt. Andningsskydd skall användas när luftföroreningen överstiger hygieniska gränsvärdet. A2. Vid sprutning skall andningsskydd med kombinationsfilter (damm- och gasfilter) användas.

Det skall finnas tillgång till snabb och riklig ögonspolning i anslutning till arbetsplatsen. För ytterligare information och beskrivning av åtgärder vid första hjälpen se specifikt säkerhetsdatablad.



Signalord: Varning



Denna produktinformation är endast avsett som vägledande. MPE International påtar sig inte ansvaret för slutresultatet. Vid osäkerhet kontakta MPE International för rådgivning.