STADLER

Übersicht Graffitiprüfung Lack

Prüfmethode Lack:	TL 918300, Blatt 39, 4.11 (DB), Prüfdauer 15 Minuten			Beurtellung:				
				✓	Keine sichtbaren Beeinträchtigungen, kann verwendet werden (=3).			
				!	Mit Einschränkung verwendbar; Einwirkzeit beachten und gut abspülen. Erweichung mit Regeneration (=2)			
				✗	Kann Oberflächenschäden verursachen; von der Anwendung wird abgeraten Farbton- und Glanzgradveränderung (=1)			
Reinigungsmittel-hersteller	**Produktbezeichnung**	**REM PUR 310 Klarlack**	**REM PUR 31 Klarlack**	**PUR 31 Decklack** RAL 9005, 7016, NCS 0500 N	**IGP 5807** RAL 7016 S70 nicht Antigraffiti	**IGP 321MA** RAL 7035 A00	**IGP 4007** RAL 7035 A10	
MPE International	Off Iris	✓	✓	✓		✗	✗	
	OFF Venus Gel	✓	✓	✓		✓	✓	
	OFF Bure	✓	✓	✓		✓	✓	
	OFF Hugin	✓	✓	✓		!	!	
	OFF Graffiti Wipes	✓	✓	✓		✓	✓	