

Linoljevax

*Innehåller linolja, bivax och pigment.
Täcker ca 20 - 40 kv. meter per liter.*

På obehandlat trä

Linoljevaxet ger en fet, avtorkningsbar yta. Kulörer vit, grå, brun, svart, röd, mahogny och ek. Vaxet är lämpligt för obehandlat trä; golv, möbler, slöjdartiklar, läder, trätak mm.

Torktiden är 1-2 dygn. Torktiden på kvistar kan vara längre.

Tänk på att resultatet av behandlingar med lasyreffekt påverkas av träets sugförmåga och underlagets utseende. Vaxet kan ge många olika effekter. En slipad träyta suger mer vax och får mer färg än en hyvlad yta.

Ytor som tidigare varit använda eller behandlade bör slipas annars kan kulören bli ojämn. Gör prov!

På matta målade ytor, tegel, sten och betong

Tvätta med Allbäck Linsåpa. Skölj och låt torka, Stryk ut vaxet tunt med en **sträv** skursvamp. **Torka bort överskottet.** Ger en vattenavvisande yta och ny ytfinish.

Nyansering och täckförmåga:

Önskas ett mindre färgande vax kan kulörer blandas med ofärgat vax. De olika vaxkulörerna kan blandas inbördes och även nyanseras med vår linoljefärg.

Rengöring

Rengör linsåpa och vatten. För golv använd gärna våtdamsugare för att få upp all smuts. Låt torka. Slipa av fiberresningen med ett fint slippapper ca 180 - 200. Dammsug/torka av ytan.

Applicera vaxet med en sträv svamp. Jobba i träets längdriktning några brädor i taget. Låt vaxet suga in ca 10 – 15 minuter. **Torka av överskottet** med en trasa, gärna frotté. Det skall vara möjligt att gå/ta på vaxytan direkt utan att det blir märken i vaxet.

Det räcker med en behandling.

Om vaxet får torka in flera timmar krävs maskinbearbetning för att **ta bort överskottet**. För mycket vax ger en klibbig yta med ojämn glans och stor smutsupptagning.

Underhåll

Rengör med svag lösning av Allbäck Linsåpa och vatten. Undvik skurmaskiner och rengöringsmedel med för högt PH-värde som torkar ut ytan.

Obs!

Risk för självantändning i poröst material som trasor och torkpapper. Blötlägg.

Lycka till!