

PRODUKTDATABLAD

GOLVOLJA

Selder & Company AB 21.12.2017

Torkande olja för behandling och polering av parkett och trägolv.



GOLVOLJA består av raffinerade fettsyror av linolja. Den torkar genom oxidation med luftens syre till linoxin, en naturlig polymer som är vattenavstötande och som motstår mikrober, fetter, salter och syror. Vid 20°C och god ventilation torkar den inom ett dygn.

Bruksanvisning

Impregnera: Slipa golvet med minst #180 slipduk. En grövre duk gör märken som oljan inte kan fylla då den verkar inne i träet. Värm GOLVOLJA till 130°C i en fritös. Påför rikligt med naturborstpensel. Sprid från ställen som är mättade till ställen som ännu absorberar olja. Påför och sprid tills hela ytan är mättad. Efter cirka 20 minuter, slipa in oljan som blivit kvar på ytan med en slipduk #240-320 på en singelskurmaskin. Det oljemättade slipdammet fyller träytans

små ojämnheter och gör den jämn och slät.

Avlägsna efter 20-30 minuter noggrant all olja och allt slipdamm som har blivit kvar på ytan. Olja som blir kvar på ytan bildar ett klibbigt skinn. Om så sker, skrapa försiktigt bort skinnet med en sickel och maskinpolera med GOLVOLJA

Låt oxidera under minst ett dygn.

Efterpolera till önskad finish – matt till högglansigt - med en singelskurmaskin med slipduk eller polerpad och lite olja. Slipduk #220 ger ett sidenmatt golv, polerpad #1000 – #5000 ett halvblankt till högglansigt, #100 grovt halkskydd. Håll ytan fuktig genom att blöta slipduken eller padden med GOLVOLJA. Fortsätt tills hela ytan har en jämn glans. OBS: Polera INTE för stora ytor i taget med Selder & Co's LINOLJA FERNISSA. Om golvet är vid rumstemperatur eller varmare torkar den innan du är färdig med arbetet.

Tvätta penslar och verktyg med stark såpa.

Arbetskydd: Andningskydd behövs inte. Sörj för god ventilation, speciellt vid arbete med olja vid 130°C. Den varma oljan leder föga värme och förorsakar inte brännskador vid spill. VARNING: Metallföremål som varit i varm olja bränner.

Besök vår hemsida www.selder.com för mer information.

Innehåller: Oxiderande fettsyror av linolja.

Torrsubstans: 100%

Torktid: Ett dygn vid 20°C och god ventilation.

Åtgång: 1-2 dl/m².

Förpackningar: 1 och 5 liters burkar.

VARNING! RISK FÖR SJÄLVANTÄNDNING

Trasor och poröst material som fuktats av linolja bör brännas, torkas på öppen, icke brandfarlig plats eller sparas nerdränkta i vatten innan de kastas bort.

Selder & Company AB
Knivstagatan 11
75323 Uppsala
+46 73 0700 384
atle@selder.com

