

PRODUKTDATABLAD

GOLVSÅPA

Selder & Company AB 8.1.2018

För såpabehandling av trägolv.



Vid behandling av trägolv med GOLVSÅPA bildas ett skyddande tvållager som upplöses efter hand som golvet torkas av med vatten. En såpabehandling räcker till 30-50 avtorkningar. Golvet bleks efter hand som man torkar det.

Ek bleks speciellt mycket då oxalsyran i träet reagerar med såpan. Därvid bildas en mörkbrun till svart yta som tvättas bort med vatten.

Bruksanvisning

Vid behandling av trägolv med GOLVSÅPA bildas ett skyddande tvållager som upplöses efter hand som golvet torkas av med vatten. En såpabehandling räcker till 30-50 avtorkningar. Golvet bleks efter hand som man torkar det.

Ek bleks speciellt mycket då oxalsyran i träet reagerar med såpan. Därvid bildas en mörkbrun till svart yta som tvättas bort med vatten.

Påför GOLVSÅPA med en bred pensel. Flytta från ställen som är mättade till ställen som ännu absorberar såpa. Fortsätt tills hela ytan är mättad. Avlägsna sedan överskottet. När ytan är helt torr kan du polera eller våttorka med kallt vatten. När det börjar bli svårt att avlägsna smuts, skura golvet rent och låt det torka. Påför såpa som beskrivs ovan.

OBS: GOLVSÅPA löser upp linoljefärg och angriper aluminium.

ARBETSSKYDD

Såpan torkar ut huden. Använd handskar när du arbetar med såpan. Akta ögonen då såpan är mycket irriterande.

Besök vår hemsida www.selder.com för mer information.

Innehåller: Linoljesåpa 50%, vatten 50%.

Åtgång: 1-2 dl/m².

Förpackningar: 1 och 5 liters burkar.

Selder & Company AB
Knivstagatan 11
75323 Uppsala
+46 73 0700 384
atle@selder.com

