

PRODUKTDATABLAD

GRUNDOLJA

Selder & Company AB 21.12.2017

Torkande olja som gör trä vatten-avstötande, formstabil och rötbeständigt.



GRUNDOLJA består av raffinerade fettsyror av linolja. Den torkar genom oxidation med luftens syre till linoxin, en Naturlig polymer som är vattenavstötande och som motstår mikrober, fetter, salter och syror. Vid 20°C och god ventilation torkar den inom ett dygn.

Bruksanvisning

Ytbehandla: Påför GRUNDOLJA rikligt med pensel på torrt trä. Sprid från ställen som är mättade till ställen som ännu absorberar olja. Påför och sprid tills hela ytan är mättad.

Impregnera:

För 1-1,5 mm inträngning, värm GRUNDOLJA till 130°C i en fritös, om

nära epoxi till 90°C. Påför och sprid som ovan med naturborstpensel.

Använd vår tjockare LINOLJA FERNISSA för tryckimpregnerat trä.

För 2-3 mm inträngning, värm ytan med en värme-pistol eller infravärmare medan du arbetar.

Djupimpregnera genom att blötlägga i varm olja enligt instruktionerna på www.selder.com.

Avlägsna efter 20-30 minuter (om kall olja efter 1-2 timmar) noggrant all olja som eventuellt har blivit kvar på ytan. Olja som blir kvar på ytan bildar ett klabbigt skinn. Om så sker, skrapa försiktigt bort skinnet med en sickel och maskinpolera med GRUNDOLJA.

Låt oxidera under minst ett dygn.

Tvätta penslar och verktyg med stark såpa.

Arbetskydd: Andningskydd behövs inte. Sörj för god ventilation, speciellt vid arbete med olja vid 130°C. Den varma oljan leder föga värme och förorsakar inte brännskador vid spill. **VARNING:** Metallföremål som varit i varm olja bränner.

Besök vår hemsida www.selder.com för mer information.

Innehåller: Oxiderande fettsyror av linolja.

Torrsubstans: 100%

Torktid: Ett dygn vid 20°C och god ventilation.

Åtgång: 1-2 dl/m² eller 60-70 liter/m³ impregnerat trä.

Förpackningar: 1 och 5 liters burkar.

VARNING: RISK FÖR SJÄLVANTÄNDNING

Trasor och poröst material som fuktats av linolja bör brännas, torkas på öppen, icke brandfarlig plats eller sparas nerdränkta i vatten innan de kastas bort.

Selder & Company AB
Knivstagatan 11
75323 Uppsala
+46 73 0700 384
atle@selder.com

