

PRODUKTDATABLAD

LINOLJA FERNISSA

Selder & Company AB 21.12.2017

Torkande olja för polering av oljebehandlat trä och för djupbehandling av tryckimpregnerat.



LINOLJA FERNISSA består av raffinerade fettsyror av linolja. Den torkar genom oxidation med luftens syre till linoxin, en naturlig polymer som är vattenavstötande och som motstår mikrober, fetter, salter och syror. Vid 20°C och god ventilation torkar den inom ett dygn.

Bruksanvisning

Oljepolera rena och torra ytor som tidigare, senast dagen innan, impregnerats med Selder & Co. olja. Använd slipduk, polerpad eller trasa och litet olja. Håll ytan fuktig genom att fukta duken, padden eller trasan med FERNISSA. Fortsätt tills hela ytan har en jämn glans. OBS: Om en stor yta, t.ex. ett golv, är vid rumstemperatur eller varmare, torkar

LINOLJA FERNISSA innan du är färdig med arbetet. Polera sådana ytor med GOLVOLJA. VARNING: Om du polerar en altan, använd högst #100 slipduk; en finare duk gör ytan hal vid väta.

Djupbehandla genomtorrt tryckimpregnerat trä. Värm FERNISSA till 130°C i en fritös. Påför rikligt med naturborstpensel. Sprid från ställen som är mättade till ställen som ännu absorberar olja. Påför och sprid tills hela ytan är mättad.

Avlägsna efter 20-30 minuter (om kall olja efter 1-2 timmar) noggrant all olja som eventuellt har blivit kvar på ytan. Olja som blir kvar på ytan bildar ett klabbigt skinn. Om så sker, skrapa försiktigt bort skinnet med en sickel och maskinpolera med FERNISSA.

Låt oxidera under minst ett dygn.

Tvätta penslar och verktyg med stark såpa.

Arbetskydd: Andningskydd behövs inte. Sörj för god ventilation, speciellt vid arbete med olja vid 130°C. Den varma oljan leder föga värme och förorsakar inte bränn-skador vid spill. VARNING: Metallföremål som varit i varm olja bränner.

Besök vår hemsida www.selder.com för mer information.

Innehåller: Oxiderande fettsyror av linolja.

Torrsubstans: 100%

Torktid: Ett dygn vid 20°C och god ventilation.

Åtgång: 1-2 dl/m².

Förpackningar: 1 och 5 liters burkar.

VARNING! RISK FÖR SJÄLVANTÄNDNING

Trasor och poröst material som fuktats av linolja bör brännas, torkas på öppen, icke brandfarlig plats eller sparas nerdränkta i vatten innan de kastas bort.

Selder & Company AB
Knivstagatan 11
75323 Uppsala
+46 73 0700 384
atle@selder.com

