

PRODUKTDATABLAD

MÖBELOLJA

Selder & Company AB 21.12.2017

Torkande olja för behandling och polering av snickeri i alla träslag.



MÖBELOLJA består av raffinerade fettsyror av linolja. Den torkar genom oxidation med luftens syre till linoxin, en naturlig polymer som är vattenavstötande och som motstår mikrober, fetter, salter och syror. Vid 20°C och god ventilation torkar den inom ett dygn.

Bruksanvisning

Impregnera: Slipa arbetsstycket med minst #180 slipduk. En grövre duk gör märken som oljan inte kan fylla då den verkar inne i träet. Värm MÖBELOLJA till 130°C i en fritös. Påför rikligt med naturborstpensel. Sprid olja från ställen som är mättade till ställen som ännu absorberar olja. Påför och sprid tills hela ytan är mättad. Efter cirka 20 minuter, slipa in oljan som blivit kvar på ytan med en

slipduk #240-320. Det oljemättade slipdammet fyller träytans små ojämnheter och gör den slät.

Avlägsna efter 20-30 minuter noggrant all olja och allt slipdamm som har blivit kvar på ytan. Olja som blir kvar på ytan bildar ett klibbigt skinn. Om så sker, skrapa försiktigt bort skinnet med en sickel och maskinpolera med MÖBELOLJA.

Låt oxidera under minst ett dygn.

Efterpolera till önskad finish – matt till högglossigt – med slipduk eller polerpad och lite MÖBELOLJA, eller för högre glans Selder & Co's FERNISSA. Polerpad #3000-5000 ger en högglossig yta, #1000-2000 en halvglossig, slipduk #220 ger en sidenmatt yta och #100 en grov. Håll ytan fuktig genom att blöta slipduken eller padden med MÖBELOLJA eller FERNISSA. Fortsätt tills hela ytan har en jämn glans.

Tvätta penslar och verktyg med stark såpa.

Arbetskydd: Andningskydd behövs inte. Sörj för god ventilation, speciellt vid arbete med olja vid 130°C. Den varma oljan leder föga värme och förorsakar inte brännskador vid spill. **VARNING:** Metallföremål som varit i varm olja bränner.

Besök vår hemsida www.selder.com för mer information.

Innehåller: Oxiderande fettsyror av linolja.

Torrsubstans: 100%

Torktid: Ett dygn vid 20°C och god ventilation.

Åtgång: 1-2 dl/m².

Förpackningar: 1 och 5 liters burkar.

VARNING! RISK FÖR SJÄLVANTÄNDNING

Trasor och poröst material som fuktats av linolja bör brännas, torkas på öppen, icke brandfarlig plats eller sparas nerdränkta i vatten innan de kastas bort.

Selder & Company AB
Knivstagan 11
75323 Uppsala
+46 73 0700 384
atle@selder.com

