

PRODUKTDATABLAD

STENOLJA

Selder & Company AB 21.12.2017

Torkande olja som skyddar keramik, tegel, puts, betong och annan porös sten mot smuts och väta.



STENOLJA består av raffinerade fettsyror av linolja. Den torkar genom oxidation med luftens syre till linoxin, en naturlig polymer som är vattenavstötande och som motstår mikrober, fetter, salter och syror. Vid 20°C och god ventilation torkar den inom ett dygn.

Bruksanvisning

Impregnera: Smutsfläckar bör först avlägsnas, behandlingen gör dem permanenta.

Golv i hemmiljö: Påför rikligt med pensel.

Golv i offentlig miljö som utsätts för smuts: Värm STENOLJA till 130°C i en fritös. Påför rikligt med naturborstpensel.

Vidare åtgärder på alla golv: Sprid olja från ställen som är mättade till ställen som ännu absorberar olja. Påför och sprid tills hela ytan är mättad.

Avlägsna efter 20-30 minuter (om kall olja efter 1-2 timmar) noggrant all olja som eventuellt har blivit kvar på ytan. Olja som blir kvar på ytan bildar ett klabbigt skinn. Om så sker, skrapa försiktigt bort skinet med en sickel och maskinpolera med STENOLJA.

Låt oxidera under minst ett dygn.

Efterpolera med lite STENOLJA och en röd pad på en slät yta, en brun pad på en grov. Håll ytan fuktig genom att blöta padden med STENOLJA. Fortsätt tills hela ytan har en jämn glans.

Tvätta penslar och verktyg med stark såpa.

Arbetskydd: Andningskydd behövs inte. Sörj för god ventilation, speciellt vid arbete med olja vid 130°C. Den varma oljan leder föga värme och förorsakar inte brännskador vid spill. **WARNING:** Metallföremål som varit i varm olja bränner.

Besök vår hemsida www.selder.com för mer information.

Innehåller: Oxiderande fettsyror av linolja.

Torrsubstans: 100%

Torktid: Ett dygn vid 20°C och god ventilation.

Åtgång: 1-2 dl/m².

Förpackningar: 1 och 5 liters burkar.

WARNING: RISK FÖR SJÄLVANTÄNDNING
Trasor och poröst material som fuktats av linolja bör brännas, torkas på öppen, icke brandfarlig plats eller sparas nerdränkta i vatten innan de kastas bort.

Selder & Company AB
Knivstagatan 11
75323 Uppsala
+46 73 0700 384
atle@selder.com

