

PRODUKTDATABLAD

ROSTSKYDDSOLJA

Selder & Company AB 16.2.2018

www.selder.com

Torkande olja som tränger in i ytstrukturen av ren eller korroderad metall och hindrar oxidation.



ROSTSKYDDSOLJA består av raffinerade fettsyror av linolja som är vattenavstötande, som levande organismer inte kan tillgodogöra sig och som motstår fetter, petroleumprodukter, salter och syror som förekommer i hushåll, t.ex. citron, vin och ättika. Fettsyromna torkar genom att reagera med luftens syre och bilda linoxin, en naturlig polymer som fäster permanent vid torra underlag.

Bruksanvisning

Rena, icke korroderade metallytor som skall målas rostskyddas genom målning med Selder & Companys linoljefärger. De består till 45% vol. av bindemedel som har samma sammansättning och samma egenskaper som ROSTSKYDDSOLJA.

Avlägsna lös rost, gravrost, färgrester, fett osv. med t.ex. högtryckstvätt. Hårt sittande ytrost behöver inte avlägsnas. Se till att ytan är helt torr innan behandling.

Påför ROSTSKYDDSOLJA rikligt med pensel eller spruta på torrt underlag då dygns-temperaturen hålls över 5°C. Ju varmare oljan och/eller metallen är upp till 130°C,

desto effektivare tränger oljan in i porer och skrymslen. **VARNING:** Vid temperatur över 180°C avger oljan vit ånga som har en stickande lukt.

Avlägsna efter 20-30 minuter (om kall olja efter 1-2 timmar) noggrant all olja som eventuellt har blivit kvar på ytan. Olja som blir kvar på ytan bildar ett klabbigt skinn. Om så sker, skrapa försiktigt bort skinnet med en sickel och maskinpolera med ROSTSKYDDSOLJA.

Låt oxidera under minst ett dygn.

Tvätta penslar och verktyg med stark såpa.

Arbetskydd: Andningskydd behövs inte. Sörj för god ventilation, speciellt vid arbete med olja vid 130°C. Den varma oljan leder föga värme och förorsakar inte brännskador vid spill. **VARNING:**

Metallföremål som varit i varm olja bränner.

Besök vår hemsida www.selder.com för mer information.

Innehåller: Oxiderande fettsyror av linolja.

Torrsubstans: 100%

Torktid: Ett dygn vid 20°C och god ventilation.

Åtgång: 1-2 dl/m².

Förpackningar: 1 och 5 liters burkar.

VARNING: RISK FÖRSJÄLVANTÄNDNING

Trasor och poröst material som fuktats av linolja bör brännas, torkas på öppen, icke brandfarlig plats eller sparas nerdränkta i vatten innan de kastas bort.

Selder & Company AB
Knivstagatan 11
75323 Uppsala
+46 73 0700 384
atle@selder.com

