

# TEKNISKT DATABLAD

## LINOLJEFÄRG C-BAS HALVBLANK

Selder & Company AB 13.12.2021

[www.selder.com](http://www.selder.com).

Bas för brytning till lasyr och slutstrykningsfärg i vald kulör. För målning på alla ytor utomhus och inomhus.



### Torkar utmärkt, är dryg, hållbar och mögelresistent

Färgens viskositet är optimal och den innehåller mycket pigment - ett penseldrag täcker en stor yta. Bindemedlet - linolja från vilken beståndsdelarna som inte torkar har avlägsnats med vår unika raffinering - gör att färgen kan målas med lätt hand till täckande lager, torkar utmärkt, är hållbar och mögelresistent. Bindemedlet är biologiskt icke nedbrytbart och vattenavstötande. Det tränger in i underlaget och torkar genom en reaktion med luftens syre till linoxin, en naturlig polymer med god vidhäftning.

### Bruksanvisning

**Besök** vår hemsida [www.selder.com](http://www.selder.com) och beakta dess utförliga anvisningar.

### Gör så här

**Förbehandla** målningsskivan enligt bruksanvisningen. **Bestryk** porösa och

utsatta ytor med Selder GRUNDOLJA.

**Försegla** kvistar med SCHELLACK.

**Måla** först noggrant ett täckande lager LINOLJEFÄRG GRUND, sedan två täckande lager av denna färg. **Blanda** färgen och skaka burken så att färgen blir helt homogen. **Sörj** för god ventilation.

**Penselmålning:** arbeta ut färgen, korsstryk för jämn yta. **Målning med spruta eller roller:** Arbeta noggrant för jämn yta. **Låt färgen torka** mellan strykningarna. **Måla inte** på fuktigt underlag, vid risk för regn eller om dygnstemperaturen understiger 5 grader. **Tvätta** penslar och rollers med stark såpa, skölj sprutan med lacknafta.

### Sammansättning:

**Bindemedel:** Torkande (oxiderande) fettsyror av linolja.

**VOC:** Luktfrött isoparaffin 10 % vol. < 80 g/l. VOC-gränsvärde (Kat A/d): 300 g/l (2010).

**Vikt:** 1,6 kg/l.

**Torktid:** Under ett dygn vid 20 °C och god ventilation.

**Åtgång:** 1 liter för 8–14 m<sup>2</sup> per strykning beroende på underlag.

**Förpackningar:** 0,45, 0,9 och 4,5 liters burkar.

**Säkerhet:** Består av oxiderande fettsyror som kan självantända. Träsor, spånor och annat poröst material som fuktats av LINOLJEFÄRG skall utan dröjsmål dränkas i vatten.

Selder & Company AB  
Knivstagatan 11  
75323 Uppsala  
+46 73 0700 384  
atle@selder.com

