

TEKNISKT DATABLAD

LINOLJEFÄRG C-BAS HALVMATT

Selder & Company AB 13.12.2021

www.selder.com

Bas för brytning till lasyr och slutstrykningsfärg i vald kulör. För målning på alla ytor utomhus och inomhus.



Torkar utmärkt, är dryg, hållbar och mögelresistent

Färgens viskositet är optimal och den innehåller mycket pigment - ett penseldrag täcker en stor yta. Bindemedlet - linolja från vilken beståndsdelarna som inte torkar har avlägsnats med vår unika raffinering - gör att färgen kan målas med lätt hand till täckande lager, torkar utmärkt, är hållbar och mögelresistent. Bindemedlet är biologiskt icke nedbrytbart och vattenavstötande. Det tränger in i underlaget och torkar genom en reaktion med luftens syre till linoxin, en naturlig polymer med god vidhäftning.

Bruksanvisning

Besök vår hemsida www.selder.com och beakta dess utförliga anvisningar.

Gör så här

Förbehandla målningsskivan enligt bruksanvisningen. **Bestryk** porösa och

utsatta ytor med Selder GRUNDOLJA.

Försegla kvistar med SCHELLACK.

Måla först noggrant ett täckande lager LINOLJEFÄRG GRUND, sedan två täckande lager av denna färg. **Blanda** färgen och skaka burken så att färgen blir helt homogen. **Sörj** för god ventilation.

Penselmålning: arbeta ut färgen, korsstryk för jämn yta. **Målning med spruta eller roller:** Arbeta noggrant för jämn yta. **Låt färgen torka** mellan strykningarna. **Måla inte** på fuktigt underlag, vid risk för regn eller om dygnstemperaturen understiger 5 grader. **Tvätta** penslar och rollers med stark såpa, skölj sprutan med lacknaffa.

Sammansättning:

Bindemedel: Torkande (oxiderande) fettsyror av linolja.

VOC: Luktfrött isoparaffin 10 % vol. < 80 g/l. VOC-gränsvärde (Kat A/d): 300 g/l.(2010).

Vikt: 1,6 kg/l.

Torktid: Under ett dygn vid 20 °C och god ventilation.

Åtgång: 1 liter för 8–14 m² per strykning beroende på underlag.

Förpackningar: 0,45, 0,9 och 4,5 liters burkar.

Säkerhet: Består av oxiderande fettsyror som kan självantända. Träsor, spånor och annat poröst material som fuktats av LINOLJEFÄRG skall utan dröjsmål dränkas i vatten.

Selder & Company AB
Knivstagatan 11
75323 Uppsala
+46 73 0700 384
atle@selder.com

