

Meltolit 900/900F

DIN 8513: L-CuZn39Sn, EN ISO 3677: B-Cu59Zn
AWS/SFA 5.8 : RBCuZnA, EN 1044: Cu306

Allmän beskrivning

Mässingslod/bronslod för hård-svetslödning/gassvetsning i olegerat stål samt låglegerat stål samt viss mån koppar och kopparlegeringar. Lödgodset blir av mässingsfärg och struktur som mässing. Används mest för sammanfogning av stålkopplingar, stålbehållare, anslutningar etc..

Arbetstemperatur	Gas	Hölje
900 grader C	Ac/Ox-Propan	Flussbelagd, Vit

Material Stål, olegerat stål,
låglegerat stål (koppar
och kopparlegeringar)

Svetsgodsets egenskaper	R_m (Mpa)	R_p 0,2 (Mpa)	A_5 (%)	Hårdhet
		430		Ca 100 HB

Svetsgodsets Sammansättning %	Cu	Zn	Sn	Ni+Fe	Mn	Si
	59	Bal.	0,9	0,5	0,5	0,15

Förpackning	Dimension	1,5x1000 mm	2,0x1000 mm	2,5x1000 mm	3,0x1000 mm	4,0x1000 mm	5,0x1000 mm
Flussbelagd		1,0kg 9M5215M501	1,0kg 9M5220M501	1,0kg 9M5225M501	1,0kg 9M5230M501		
	Kg / hylsa	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
SB-Pack		9M5215M991	9M5220M991				
Artikel nummer		9M5215R001	9M5220R001	9M5225R001	9M5230R801	9M5240R001	9M5250R001



Meltolit AB
Södra Långebergsgatan 18
421 32 Västra Frölunda
Tel 031-748 52 25 • Fax 031-28 64 65
www.meltolit.se