

Meltolit ES942/ES942F

DIN 8513: L-Cu58ZnAgSi, EN ISO 3677: B-Cu58ZnAgSi
AWS/SFA 5.8 : RBCuZnC, EN 1044: Cu306

Allmän beskrivning

Silver-legerat mässingslod/bronslod för hård-svetslödning/gassvetsning med mycket god flytbarhet. För hård/svetslödning av stål, galvaniserat stål, (gjutjärn) samt koppar och kopparlegeringar. Används främst galvaniserade stålrör, behållare och chassin.

Arbetstemperatur	Gas	Hölje
870 grader C	Ac/Ox-Propan	Flussbelagd, Gul

Material Stål, olegerat stål,
gjutjärn, aducergods,
låglegerat stål (koppar
och kopparlegeringar)

Svetsgodsets egenskaper	R_m (Mpa)	R_p 0,2 (Mpa)	A_5 (%)	Hårdhet
		450		Ca 140 HB

Svetsgodsets Sammansättning %	Cu	Zn	Sn	Ni	Ag	Si
	59,0	Bal.	0,1		1,0	0,1

Förpackning	Dimension	1,5x500 mm	2,0x500m m	2,5x500m m	3,0x500m m	4,0x500m m	
Flussbelagd			9P4020M501		9P4030M501	9P4040M501	
	Kg / hylsa	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	
SB-Pack			9P4020M991				
Artikel nummer		9P4015R501	9P4020R501		9P4030R501	9P4040R501	



Meltolit AB
Södra Långebergsgatan 18
421 32 Västra Frölunda
Tel 031-748 52 25 • Fax 031-28 64 65
www.meltolit.se