Lagningsbruk

Lagning och putsning av väggar av betong och andra starka cementbaserade underlag. Mindre håligheter kan lagas upp till 15 mm skikttjocklek. För större ytor rekommenderas 2–6 mm skikttjocklek.

Arbetsanvisning

Förarbete:
Underlaget ska förvattnas.

Blandning:
Blandas maskinellt med borrmaskin och visp eller snabbgående blandare i cirka 5 minuter, enligt de blandningsförhållanden som anges i tabellen för tekniska data.

Applicering:
Applicera produkten med filtbräda, alternativt en slät stålspackel.

Efterarbete:
Eftervattna det hårdnande bruket.

Användningsråd:
Skydda alltid den lagade ytan mot regn. Under varma förhållanden ska den även skyddas mot direkt exponering av sol. Eftersträva en jämn temperatur över 15 °C under härdningstiden. Vid användning under 5 °C ska vinteråtgärder vidtas, det vill säga isolering, snöskydd och uppvärmning av blandningsvatten med mera.

Teknisk data

Bearbetningsbar	Ca 2 h
Vatenåtgång	4,6-4,8 liter per 25 kg (Gäller säckar producerade fr.o.m. 2026-04-28)
	Ca. 5 liter per 25 kg (Gäller säckar producerade t.o.m. 2026-04-27)
Åtgång	Ca 8 kg/m² vid 5 mm putsskikt
Skikttjocklek	Mindre håligheter upp till 15 mm, större ytor 2–6 mm
Tryckhållfasthet 28 dygn	> 10 MPa

Förpackning

Produkten levereras i 25 kg säck.

Lagring

Används inom 12 månader från tillverkningsdatumet på förpackningen. Förutsätter torr förvaring i obruten förpackning.

Finja kan inte ta ansvar för att annan information än vad som anges under teknisk data är korrekt. Förhållanden som ligger utanför Finjas ansvar är t.ex. hantering, bearbetning, arbetsutförande, ev. reaktioner med andra material samt lokala förhållanden på lagrings- eller arbetsplatsen. För aktuell information se alltid www.finja.se.