

Roslagsmahogny

Klassisk tjärblandning

Allmänt

Roslagsmahogny bygger på ett gammalt svenskt recept bestående av trätjära, linolja och balsamterpentin.

Vid målning kommer den underliggande träytan att lysa igenom på likartat sätt som en laserad yta. **Roslagsmahogny** har inget skydd mot solens UV-strålar. Ytan kommer därför att gråna efterhand.

Går även att pigmentera med ex. kimrök om man vill ha en kulörstabil och mörkare yta.

Användningsområde

Roslagsmahogny kan användas på obehandlat virke och trä som tidigare blivit behandlad med trätjära, järnvitriol och slamfärg. Har traditionellt använts på bryggor, träbåtar, sjöbodas m.m.

Roslagsmahogny innehåller linolja som vid ogynnsamma förhållanden kan ge uppkomst till mögel. Därför måste man alltid göra en noggrann mögeltvätt av ytan innan målning.

Applicering

Bästa resultat uppnås om målning med **Roslagsmahogny** utförs vid varm väderlek, minst 10 °C. Produkten blir då mer lättarbetad och tränger bättre in i ytan. Rör gärna om i burken innan målning.

Roslagsmahogny skall inte strykas på virke tidigare behandlat med andra täckande färgtyper.

Målning:

Borsta bort damm och smuts. Tvätta bort alg och mögelpåväxt. Ytan måste vara torr vid målning. Använd pensel. Går även att spruta. Måla 2 gånger för optimalt skydd.

Sörj för god luftväxling. Måla utomhus. Läs mer i säkerhetsdatabladet som kan hämtas på www.auson.se och målningråden som finns på www.tjarlek.se.

Förpackning

60301401 / 1-lit burk
60301473 / 3-lit burk
60301556 / 10-lit burk

Tekniska data

Kulör:	Mörkbrun
Densitet:	0,90 ± 0,03 kg/lit
Åtgång:	6-12 m ² /lit beroende på underlagets beskaffenhet
Torktid:	Från några dagar till flera veckor beroende på väder, hyvlat/ohyvlat virke, träslag, skiktjocklek och hur väl tjäran har trängt in i underlaget.
Förtunning:	Balsamterpentin. OBS! ej lacknafta
Rengöring:	Balsamterpentin, sprit eller såpa/vatten

För ytterligare information, se säkerhetsdatablad eller anvisningar på förpackningen

Utgåva: 2020-11-25 / AA

