

Svartbrun Tjära

Klassisk trätjära i matt svartbrun kulör

Allmänt

Svartbrun Tjära är en klassisk pigmenterad trätjära baserad på Äkta Trätjära, Terpentin och Linolja som ger ytan en matt svartbrun kulör. **Svartbrun tjära** ger en vattenavvisande yta och ett skydd mot solens UV-strålning. Innehåller 100% aktiva beståndsdelar.

Trätjära är naturens egna träskydd och består bl.a. av olika slags hartser och terpener. Kåda (harts) är trädets naturliga sätt att skydda sig mot mikroorganismer och läka skador. Terpener är ett lösningsmedel och påskyndar torkningen. Trätjära tillverkas i ugn från kådrika furuträd.

Användningsområde

Svartbrun Tjära kan användas på trä som tidigare blivit behandlat med slamfärg och järnvitriol samt på obehandlat eller tidigare tjärat trä som träpanel, fasadtimmer, staket, trätak, pallkragar och andra träkonstruktioner utomhus.

Förpackning

60506401 / 0,9-lit burk
60506473 / 2,7-lit burk
60506556 / 9-lit burk

Applicering

Bästa resultat uppnås om målning med **Svartbrun tjära** utförs vid varm väderlek, minst 10 °C. Produkten blir då mer lättarbetad och tränger bättre in i ytan. För hyvlat trä som t.ex. timmerfasad samt för hårdare träslag bör **Svartbrun tjära** blandas med ytterligare 10-20% terpentin eller sprit.

Då pigmentet sjunker till botten vid lagring är det viktigt att röra om noggrant i burken före målning. Rör även om då och då under målning.

Tänk på att trätjära är en naturprodukt som kan variera något i kulör från olika produktioner (batcher). Har du flera burkar från olika produktioner (se vit etikett på locket) bör du blanda dessa med varandra för att undvika kulörskillnader.

Målning:

Borsta bort damm, smuts och lös färg. Tvätta bort alg och mögelpåväxt. Ytan måste vara torr vid målning. Måla direkt utan grundfärg även ändträ. Använd pensel. Går även att spruta. Späd då med 10-20% terpentin eller sprit beroende på vilken sprututrustning som används. Övermålningsbar efter ca 1-2 dygn. Måla 1-2 gånger beroende på ny eller tidigare målad yta eller typ av underlag.

Sörj för god luftväxling. Måla utomhus. Läs mer i säkerhetsdatablad och målningsråd som kan hämtas på www.auson.se.

Tekniska data

Kulör:	Svartbrun (matt)
Densitet:	1,03
Vikttorrhalt:	82% ± 3%
Åtgång:	5-8 m ² /lit beroende på underlag
Torktid:	Från några dagar till flera veckor beroende på väder, hyvlat/ohyvlat virke, träslag, skiktjocklek och hur väl tjäran har trängt in i underlaget.
Förtunning:	Terpentin eller sprit
Rengöring:	Terpentin eller sprit

För ytterligare information, se säkerhetsdatablad eller anvisningar på förpackningen.

Utgåva: 2020-02-04 / AA

