

HEY'DI SEMFIX® S2

Meget fleksibelt og frostsikkert sementbasert lim for liming av fliser på horisontale flater.



Beskrivelse

Hey'di Semfix® S2 er et sementbasert, utflytende, vanntett og frostsikkert flislim for gulvfliser. Hey'di Semfix® S2 gir en lett-bearbeidelig flismørtel som enkelt kan fordeles under flisene og gi full limdekning og en tett, velkomprimert limfuge uten hulrom. Hey'di Semfix® S2 hindrer fuktinntrengning i underlaget og utfelling i fugene.

Bruksområder

Hey'di Semfix® S2 kan benyttes til montering av alle typer keramisk flis og natursten på gulv, og generelt alle store fliser. Hey'di Semfix® S2 bør benyttes på tungt belastede gulv innen handel, industri og bolig der høy fleksibilitet og full limdekning er spesielt viktig. Hey'di Semfix® S2 gir stor sikkerhet ved liming utendørs da full limdekning hindrer hulromsfylling av vann som kan føre til frostsprengning. Anvendelsestemperatur bør ligge mellom +10 og +20 °C. Laveste anvendelsestemperatur er +6 °C, dette gjelder også underlaget.

Forarbeid - Underlag

Flaten må være fri for løse partikler, støv, fett m.m. Sementhud på overflaten bør fjernes mekanisk. Sugende underlag innendørs, primes med Hey'di Primer Gulv i forholdet 1 del Hey'di Primer Gulv til 3 deler vann, eller Hey'di KZ i samme forhold. Ikke sugende underlag og stabile treunderlag primes med uførtynnet Hey'di Primer Gulv. Priming utføres normalt dagen før flislegging, utføres priming samme dag må primeren ha trukket ned i underlaget og minimum være fingertørt. Utendørs skal underlaget kun forvannes.

EGENSKAPER

Frostsikkert flislim for gulvfliser

Fleksibelt flislim

Kan fuges etter ca. 6-8 timer

1 liter primer dekker ca. 8-12 m².

Utblanding

Hell først rent vann i blandekaret, ca. 4 liter vann til 15 kilo Hey'di Semfix® S2. Utblanding foretas med blandevisp. Blandingstid ca. 2 minutter til klumpfri masse. La flismørtelen stå i min. 5 minutter før massens konsistens eventuelt justeres med litt vann. Brukstil utblandet masse er ca. 2 timer, ikke tilsett mer vann når massen har begynt å stivne. I den kalde årstid bør sekkene ha tilnærmet romtemperatur før bruk.

Bruksmåte

Hey'di Semfix® S2 helles ut av blandespannet. Dra ut limet med glattsiden av tannsparkelen og arbeid limet godt ned i underlaget. Deretter tannes limet opp med en tannsparkel med buet tanning. Tannstørrelsen velges ut fra anbefalt limforbruk i forhold til flisformat og underlag. Hey'di Semfix® S2 har normalt en åpentid på 20-25 minutter. Vær oppmerksom på at høy temperatur, lav luftfuktighet, trekk, kraftig sug i underlaget m.m. kan redusere åpentiden betydelig. Det må derfor hele tiden kontrolleres at limet ikke har skinnherdet når flis legges. Påfør ikke limet på for store områder om gangen. Montering skjer ved at flisene trykkes lett ned i flismørtelen og justeres på plass. Unngå å presse så hardt at limet fyller fugen mellom flisene. Redskap rengjøres med vann.

Forbruk

4-10 kg/m² avhengig av flistype og underlag.



PRODUKTDATABLAD

For flere produkter og produktinformasjon se heydi.no

HEY'DI SEMFIX® S2

Meget fleksibelt og frostsikkert sementbasert lim for liming av fliser på horisontale flater.

Tørketid (ved +20 °C)

Hey'di Semfix ®S2 kan normalt fuges etter 6-8 timer.

Lagring

Lagres tørt. Beste bruksegenskaper innen 1 år fra produksjonsdato.

TEKNISKE DATA (20 °C, 50 % RF):

Materialforbruk:	4-10 kg pr. m ²
Kornstørrelse (Dmax):	0,4 mm
Brukstid:	2 timer
Åpen tid:	20-25 min.
Fuging:	6-8 timer
Heft til primet betong:	> 1,0 MPa
Vanntilsetning:	ca. 4 ltr/15 kg
EN 12004:	C2E
EN 12002:	S2
Lagring:	12 måneder fra produksjonsdato i ubrutt forpakning i tørre rom
Forpakning:	15 kg sekk

PRODUKTKODER:

Varenummer:	6126
GTIN nummer:	7054150061261
NOBB nummer:	60133175
PR-nummer:	
Revisjonsdato:	07.10.25

Hey'di AS er en produktleverandør og våre anbefalinger er ikke en prosjektering av løsninger. De tekniske anbefalinger og detaljer som fremkommer i denne produktbeskrivelse representerer vår nåværende kunnskap og erfaring om bruk av produktene. All informasjon må derfor betraktes som retningsgivende og gjenstand for vurdering. Enhver som benytter produktet må på forhånd forsikre seg om at produktet er egnet for tilsiktet anvendelse. Veiledningen binder ikke Hey'di AS, da det er den prosjekterende og utførende som har et slikt ansvar. Dersom produktet blir benyttet til andre formål enn anbefalt, eller ved feilaktig utførelse, så er også dette utførende sitt ansvar. Vennligst referer til siste oppdaterte versjon av dette tekniske datablad.