

HEY'DI 1K FOLIELIM

Snabbhärdande, flexibelt och självtorkande monteringslim.



Beskrivelse - Bruksområde

Hey'di 1K Folielim är ett snabbhärdande, flexibelt och självtorkande monteringslim för säker limning av foliemembran med tillhörande manschetter och tillbehör. Hey'di 1K Folielim är självtorkande så det härdar även mellan två råta lager. Tillsätt endast vatten till Hey'di 1K Folielim.

Förarbete - Underlag

Ytan måste vara fri från lösa partiklar, damm, fett m.m. Sugande puts- och betongytor ska först förvattnas eller primas med Hey'di Primer Golv förtunnat med vatten i förhållandet 1:5.

Utblandning - Användning

Hey'di 1K Folielim ska blandas med 33-35 % vatten. Till 4 kg ska det tillsättas 1,3-1,4 ltr vatten. Håll vattnet i hinken, rör samman pulver och vatten med maskinvisp. Blandningstid ca. 2 minuter till en homogen klumpfri massa. Applicera med roller. Applicera rikligt så att duken/foliemembranet blir ordentligt mättad av limmet. För att säkra rätt appliceringsmängd kan man med fördel använda tandspackel (3 mm). Spåren efter tandspackeln ska försvinna när folien monteras. Pensel eller borste kan användas för limning av tillbehör. Arbeta från mitten och ut, tryck ut överflödigt lim. Kontrollera då och då under arbetets gång att full limtäckning uppnås genom att dra ut folien från underlaget och kontrollera täckningen.

EGENSKAPER

Monteringslim

Limning av foliemembran

Brukstid utblandad massa är ca. 2,5 timmar. Var noga med att kontrollera att limytan inte har skinnhärdat innan folien monteras. Applicera därför inte mer lim än att ytan kan monteras i löpet av max. 10 min. Brukstemperaturen bör ligga mellan +10 och +20 °C. Redskap rengörs med vatten.

Åtgång

0,6-0,7 kg pr. m².

Torktid - Härdningstid

4-5 timmar beroende av temperatur och underlag.

Lagring

Lagras torrt och frostfritt upptill 2 år.

Förpackning

4 kg hink.



HEY'DI 1K FOLIELIM

Snabbhårdande, flexibelt och självtorkande monteringslim.

TEKNISK DATA (20 °C, 50 % RF):

Åtgång:	0,6-0,7 kg pr. m ²
Appliceringstemperatur:	min. +10 °C
Torktid:	4-5 timmar
Lagring:	Lagras torrt och frostfritt upptill 2 år
Förpackning:	4 kg hink

PRODUKTKODER:

Varunummer:	1916
GTIN nummer:	7054150019163
NOBB nummer:	60669382
PR-nummer:	
Revisionsdatum:	2024.10.30

Hey'di AB är en produktleverantör och våra rekommendationer är inte en projektering av lösningar. Våra medarbetare är alltså inte projektledare och kunden måste alltid rådgöra med de som utför och projekterar projektet. De projekterande och utförande personerna måste alltid läsa produktens datablad som beskriver vad produkten ska användas till. Vägledning från anställda vid Hey'di AB ges på grundval av det angivna faktumet och ges utan kostnad. Vägledningen binder inte Hey'di AB, eftersom det är den projekterande och utförande personen som har ett sådant ansvar. Hey'di AB ansvarar inte för vare sig saknad/felaktigt utförande eller saknad/felaktiga tekniska/efterföljande förändringar gällande respektive projekt etc.