

# HEY'DI BYGGSPACKEL TURBO

Cementbaserat, spänningsfritt, snabbhärdande spackel för inomhusbruk. Används till fallbyggnad, reparationer och generell finspackling.



## EGENSKAPER

Fallbyggnad, mindre reparationer och finspackling

Inomhusbruk

Tät beläggning efter 2 timmar

Svanenmärkt

## Beskrivning

Hey'di Byggspackel Turbo är ett cementbaserat, spänningsfritt, snabbhärdande spackel för inomhusbruk. Används till fallbyggnad, mindre reparationer och generell finspackling. Kan läggas i lagtjocklek från 1-50 mm. Hey'di Byggspackel Turbo är dammreducerad och Svanenmärkt.

## Användningsområden

Hey'di Byggspackel Turbo används på underlag av betong, puts, plattor och spånskivor, m.m. före ytterligare golvbeläggning, plattor m.m. Vid användning på underlag som är utsatta för fukt ska spacklet skyddas med membran och plattor eller golvbeläggning. **OBS!** Var uppmärksam på att det är fukthalten i undergolvet som avgör när beläggning kan limmas på Hey'di Byggspackel Turbo.

## Förarbete - Underlag

Underlaget måste vara torrt, fritt från lösa partiklar, cement, damm, färg, olja, fett och andra föroreningar som kan minska vidhäftningen. Cementhud på ytan ska avlägsnas mekaniskt. Sugande underlag som betong och puts bör primas med Hey'di Primer Golv i förhållandet 1 del Hey'di Primer Golv till 3 delar vatten, eller Hey'di KZ i samma förhållande, på spånplattor används primern oförtunnad. Glatta, icke sugande underlag primas Hey'di Häft/Gysing - åtgång ca. 1,5 kilo pr. m<sup>2</sup>, eller Hey'di Pro Primer Xtra - åtgång ca. 150 gr. pr. m<sup>2</sup>.

## Blandning

Häll först rent vatten (t. ex. vatten från egen brunn kan påverka massan) i blandningshinken, 2,7-3 liter vatten till 15 kg Hey'di Byggspackel Turbo. Blandas med en maskinvisp. Blandningstid ca. 2 minuter till en klumpfri homogen massa. Brukstid är ca. 15-20 minuter, tillsatt inte mer vatten när massan har börjat stelna. Under den kalla årstiden ska säckarna hålla tillnärmelsevis rumstemperatur före användning.

## Utförande

Hey'di Byggspackel Turbo läggs på med spackel, bräda, bredspackel eller dylikt. Kan läggas i tjocka lager utan att massan glider eller spricker. Redskap rengörs med vatten.

## Torktid (vid +20° C) - Beläggning

Hey'di Byggspackel Turbo kan belastas med lätt gångtrafik efter ca. 45-60 minuter och kan beläggas efter ca. 2 timmar, beroende på temperatur i luft och underlag. Viktigt att tänka på att det är fukthalten i undergolvet som är avgörande. Kontakta Hey'di vid frågor.

## Åtgång

1,5 kilo Hey'di Byggspackel Turbo /mm/m<sup>2</sup>.

## Lagring

Lagras torrt. Bästa bruksegenskaper inom 9 månader från produktionsdatum, öppnad förpackning.

## Förpackning

15 kilo säck.



## PRODUKTDATABLAD

For flera produkter och produktinformation se heydi.se

# HEY'DI BYGGSPACKEL TURBO

Cementbaserat, spänningsfritt, snabbhårdande spackel för inomhusbruk. Används till fallbyggnad, reparationer och generell finspackling.

### TEKNISK DATA (20° C, 50% RF):

|                                 |                                                                                         |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Materialåtgång:                 | 1,5 kg pr. m <sup>2</sup>                                                               |
| Vattenmängd:                    | 2,7-3 ltr/15 kg                                                                         |
| Temperatur i luft och underlag: | +10 till +20 °C                                                                         |
| Brukstid:                       | ca. 15-20 minuter                                                                       |
| Öppentid på golv:               | ca. 20 minuter                                                                          |
| Rekommenderad lagtjocklek:      | 1-50 mm                                                                                 |
| Belägningsbar:                  | ca. 2 timmar                                                                            |
| Gångbar:                        | ca. 45-60 min.                                                                          |
| Lagring:                        | Lagras torrt. Bästa bruksegenskaper 9 månader från produktionsdatum, öppnad förpackning |
| Förpackning:                    | 15 kg säck                                                                              |

### PRODUKTKODER:

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| Varunummer:     | 2442          |
| GTIN nummer:    | 7054150024426 |
| NOBB nummer:    | 60133168      |
| FINFO nummer:   | 8610173       |
| A-nummer:       |               |
| Revisionsdatum: | 2024.11.07    |

Hey'di AB är en produktleverantör och våra rekommendationer är inte en projektering av lösningar. Våra medarbetare är alltså inte projektledare och kunden måste alltid rådgöra med de som utför och projekterar projektet. De projekterande och utförande personerna måste alltid läsa produktens datablad som beskriver vad produkten ska användas till. Vägledning från anställda vid Hey'di AB ges på grundval av det angivna faktumet och ges utan kostnad. Vägledningen binder inte Hey'di AB, eftersom det är den projekterande och utförande personen som har ett sådant ansvar. Hey'di AB ansvarar inte för vare sig saknad/felaktigt utförande eller saknad/felaktiga tekniska/efterföljande förändringar gällande respektive projekt etc.