

HEY'DI FIBERPUTS DEKOR GRÅ

Vattentätt grått puts- och reparationsbruk för lättklinker, cementbaserade underlag och isoleringsmaterial
Fiberarmerat, inne och ute.



Beskrivning

Hey'di Fiberputs Dekor Grå är ett vattentätt grå puts- och reparationsbruk för lättklinker, cementbaserade underlag och isoleringsmaterial som mineralull, EPS- och XPS m.m. Ytan måste ha tillräcklig styrka till putsbärare. Användningstemperaturen bör ligga mellan +10 °C och +20 °C, det gäller även underlaget. Lägsta brukstemperatur är +6 °C, detta gäller även underlaget.

Förarbete

Underlaget skall uppfylla det för ändamålet ställda toleranskravet och vid tidpunkten för utförandet gällande AMA Hus. Underlaget måste vara torrt, fritt från lösa partiklar, cement, damm, färg, olja, fett och andra föroreningar som kan minska vidhäftningen. Skador och sprickor fylls först med Hey'di Fiberputs Dekor Grå. På ytor som EPS och XPS, som har stått obehandlade under en längre tid, ska ytan gnidas med stålborste, sågblad eller liknade för att få en god vidhäftning. På cementbaserade underlag ska ytan alltid förvattnas.

Blandning

Blandning görs med tvångsblandare eller kraftig maskinvisp. Hey'di Fiberputs Dekor Grå blandas med 4,8-5 L rent vatten per 20 kg säck (vatten från egna brunnar med varierande vattenkvalité kan påverka resultatet). Blandningstid ca. 2-3 minuter till en klumpfri jämn massa, låt massan vila i ca 5 minuter och justera eventuellt med lite vatten till önskad konsistens. Vid låga temperaturer rekommenderas att använda tempererat vatten (max. temperatur +30°C)

EGENSKAPER

Vattentätt grått puts- och reparationsbruk

Putsbbruk till isoleringsmaterial

Till lättklinker och cementbaserade underlag

Fiberarmerat

Inom- och utomhusbruk

Utförande

Dra ut Hey'di Fiberputs Dekor Grå med stålspackel i ca. 5 mm tjocklek. Lägg in Hey'di Armeringsnät för puts, "baka in" försiktigt med stålspackel eller liknande och säkerställ att nätet är helt täckt av bruket. Armeringsnätet skall ligga **mitt i putsen** och **aldrig in direkt mot** underlaget. Det ska vara minst 10 cm överlapp i alla skarvar.

OBS! Fäst aldrig nätet mot väggytan innan Hey'di Fiberputs Dekor Grå läggs ut.

Använd Hey'di Armeringshörn runt öppningar och hörn, fäst dem med puts innan 1:a putsningen läggs ut.

När ytan är fast, vanligtvis dagen efter, kan man lägga på ett nytt skikt av puts så att den totala putstjockleken blir minst 8 mm. Förvattna mellan putslagen. För att motverka sprickor rekommenderas det i tillägg att lägga in bitar av nät i 2:a putsskiktet diagonalt över hörn och öppningar. När putsen har satt sig kan ytan t. ex. rivas med bräda, filtas. Undvik att arbeta med Hey'di Fiberputs Dekor Grå på varma ytor eller i direkt starkt solsken.

Om Hey'di Fiberputs Dekor Grå används till mindre reparationer så kommer ytan få en annan struktur och/eller färgskillnad. Vid utomhusarbete är det viktigt att skydda putsbruket från för snabb/tidig uttorkning genom att täcka över för sol, vind och regn under hela byggprocessen.

Brukstid - Efterbehandling

Brukstid utblandad massa är ca. 2 timmar. Ytor som är putsade med Hey'di Fiberputs Dekor Grå måste skyddas mot direkt regnbelastningar i minst 3 dygn efter putsning. Där det finns risk att ytan kan bli missfärgad p.g.a vegetation, avrinning och andra föroreningar rekommenderas det att behandla ytan med Hey'di Topp impregnering.



HEY'DI FIBERPUTS DEKOR GRÅ

Vattentätt grått puts- och reparationsbruk för lättklinker, cementbaserade underlag och isoleringsmaterial
Fiberarmerat, inne och ute.

Åtgång

Putts: ca. 1,5 kg/m²/mm lagtjocklek.

Förpackning

20 kg säck.

Lagring

Förvaras torrt. Bästa bruksegenskaper 12 månader från produktionsdatum i obruten förpackning.

TEKNISK DATA (20 °C, 50 % RF):

Vattenmängd:	ca. 4,8-5 L/20 kg
Materialåtgång:	1,5 kg/m ² /mm
Största kornstorlek (Dmax):	1 mm
Brukstid:	ca. 2 timmar
Rekommenderad putstjocklek:	8-10 mm
Appliceringstemperatur:	min. +6 °C
Vidhäftning:	>1,5 N/mm ²
Lagring:	Förvaras torrt. Bästa bruksegenskaper 12 månader från produktionsdatum i obruten förpackning.
Förpackning:	20 kg säck

PRODUKTKODER:

Artikelnummer:	1353
GTIN nummer:	7054150013536
NOBB nummer:	58037261
FINFO nummer	8513536
Revisionsdatum:	2023.10.05

Hey'di AB är en produktleverantör och våra rekommendationer är inte en projektering av lösningar. Våra medarbetare är alltså inte projektledare och kunden måste alltid rådgöra med de som utför och projekterar projektet. De projekterande och utförande personerna måste alltid läsa produktens datablad som beskriver vad produkten ska användas till. Vägledning från anställda vid Hey'di AB ges på grundval av det angivna faktumet och ges utan kostnad. Vägledningen binder inte Hey'di AB, eftersom det är den projekterande och utförande personen som har ett sådant ansvar. Hey'di AB ansvarar inte för vare sig saknad/felaktigt utförande eller saknad/felaktiga tekniska/efterföljande förändringar gällande respektive projekt etc.