

HEY'DI FIBER VIT

Vitt putsbruk till isoleringsmaterial. Fiberarmerat - inne och ute.



Beskrivning – användningsområden

Hey'di Fiber Vit är ett cementbaserat, fiberarmerat torrbruk som används till putsning inne och ute på isoleringsmaterial som mineralull, EPS- och XPS-polystyren m.m. Ytan måste ha tillräcklig styrka som putsbäare. Användningstemperaturen bör ligga mellan +10 och +20 °C. Lägsta temperatur är +6 °C, detta gäller även för underlaget. Hey'di Fiber Vit ger en vattentät vit yta. Hey'di Fiber Vit kan också användas som puts på väggar av tegel, lättklinker, betongblock, puts och betong.

Förarbete

Ytan måste vara dammfri och ren. Hål och skador fylls först i med Hey'di Fiber Vit. Polystyren som har stått obehandlad under längre tid bör rubbas med stålborste, sågblad eller liknande för att få god vidhäftning. Om Hey'di Fiber Vit används på ett cementbaserat underlag ska ytan alltid förvattnas.

Utblandning

Blandas med tvångsblandare eller kraftig blandningsmaskin med visp. Hey'di Fiber Vit blandas med vatten till ett smidigt bruk: 4,8-5 liter vatten per 20 kg säck, beroende på önskad konsistens. Blanda i 2-3 minuter till en jämn och klumpfri massa. Låt massan vila i ca. 5 minuter och justera eventuellt med lite vatten till önskad konsistens. Vid låga temperaturer rekommenderas användning av tempererat vatten (högst +30 °C).

EGENSKAPER

Vattentätt vitt puts- och reparationsbruk

Putsbruk för isoleringsmaterial

Putsbruk för lättklinker och cementbaserade underlag

Fiberarmerat

Inom- och utomhus

Användning

Montera Hey'di Startlist 30 cm över marknivå. Dra ut Hey'di Fiber Vit med stålspackel i ett ca. 5 mm tjockt skikt. Lägg på Hey'di Armeringsduk, pressa försiktigt fast den med stålspackeln och se till att hela nätet är täckt av bruk. Armeringsduken ska ligga mitt i putsen och aldrig direkt in mot underlaget. Vid armeringsdukens skarvar ska det vara minst 10 cm överlapp. **OBS!** Fäst aldrig armeringsnätet mot väggytan innan du applicera Hey'di Fiber Vit. Använd Hey'di Armeringshorn runt öppningar och på hörn, fäst dessa med puts innan första putslagret läggs på. När ytan är fast, vanligen dagen efter, kan man lägga på ett ytskikt så att putstjockleken är minst 8 mm. Förvattna mellan varje putslager. För att motverka sprickor rekommenderas att klippa till bitar av armeringsduken och lägga in i 2:a putslagret i diagonal riktning över öppnings hörn. När putsen har satt sig så kan ytan fyllas. Undvik att arbeta med Hey'di Fiber Vit på varma underlag eller i starkt solsken.

Användningstid - Efterbehandling

Utblandad massa är bearbetningsbar i ca. 2 timmar. Det rekommenderas att duscha ytan lätt med vatten i 1-2 dygn efter påföring. Där ytan kan missfärgas på grund av vegetation, dränering och liknande rekommenderas att använda Hey'di Top som impregnering.

Åtgång

Puts: ca. 1,5 kg pr. m² pr. mm lagtjocklek.



HEY'DI FIBER VIT

Vitt putsbruk till isoleringsmaterial. Fiberarmerat - inne och ute.

Lagring

Förvaras torrt. Bästa bruksegenskaper inom 1 år från produktionsdatum.

Förpackning

20 kilos säck.

TEKNISK DATA (20 °C, 50 % RF):

Vattenmängd:	4,8-5 l/20 kg
Materialåtgång:	1,5 kg/pr. mm/m ²
Största kornstorlek:	1 mm
Brukstid:	2 timmar
Rekommenderad putstjocklek:	8-10 mm
Appliceringstemperatur:	min. +5 °C
Vidhäftning:	>1,5 N/mm ²
Lagring:	Förvaras torrt, bästa bruksegenskaper inom 1 år
Förpackning:	20 kg säck

PRODUKTKODER:

Varunummer:	1351
GTIN nummer:	7054150013512
NOBB nummer:	52917003
FINFO nummer	6750929
A-nummer:	611219-7
Revisionsdatum:	2025.08.20

Hey'di AB är en produktleverantör och våra rekommendationer är inte en projektering av lösningar. Våra medarbetare är alltså inte projektledare och kunden måste alltid rådgöra med de som utför och projekterar projektet. De projekterande och utförande personerna måste alltid läsa produktens datablad som beskriver vad produkten ska användas till. Vägledning från anställda vid Hey'di AB ges på grundval av det angivna faktumet och ges utan kostnad. Vägledningen binder inte Hey'di AB, eftersom det är den projekterande och utförande personen som har ett sådant ansvar. Hey'di AB ansvarar inte för vare sig saknad/felaktigt utförande eller saknad/felaktiga tekniska/efterföljande förändringar gällande respektive projekt etc.