

HEY'DI HÄFT

Cementbaserad häftslamma/gysing.

**Beskrivning**

Hey'di Häft är en vattentät cementbaserad slamma för att skydda mott uppåtstigande fukt från golvkonstruktioner och som vattenstoppar på vägg. Hey'di Häft kan också användas som häftbro på cementbaserade underlag innan avjämning eller gjutning. Kan också användas på icke sugande underlag som vinylbeläggning, gammalt kakel, stål (**inte** aluminium) m.m.

Användningsområde

Hey'di Häft som används som häftbro stryks på i en strykning med en grov borste eller kraftig målarpensel i en tjocklek på ca. 1-2 mm. Gjutmassa/reparationsbruk/avjämning läggs på vått i vått med Hey'di Häft. Se till att Hey'di Häft inte har skinnhärdat innan fortsatt arbete. Lagg därför inte på ett för stort område innan gjutningen påbörjas. Avjämning kan också läggas på härdat Hey'di Häft. Hey'di Häft kan också ligga obehandlat om den endast ska användas som en vattenstoppare. Vid användning för vattentätning ska Hey'di Häft appliceras i minst två, helst tre strykningar. Appliceras korsvis mellan varje strykning. Verktygen rengörs med vatten.

Förarbete - Underlag

Mur- och betongytor måste vara fria från lösa partikler, damm, fett m.m. Sugande ytor förvattnas, men det ska inte ligga fritt vatten på ytan. Vid användning som korrosionsskydd så ska armeringsjärnet rengöras mekaniskt med sandblåstring eller stålborste.

EGENSKAPER

Vattentät cementbaserad häftbro

Hindrar fukttransport upp från underlaget

Blandning

Använd ca. 3 ltr vatten till 10 kg Hey'di Häft. Utblandning görs med maskinvisp eller turbomixer. Blanda i ca. 2 min, och låt stå i minst 5 min innan massa blandas upp igen. Justera evnt. med lite vatten till önskad konsistens. Bruktid utblandad massa är 60-90 min.

Efterbehandling

Undgå för snabb uttorkning av sol och vind. Vid gjutning bör det eftervattnas i några dagar eller täckas med plast.

Åtgång

Vattentätning: 4-6 kg pr. m²

Häftbro: 1,5-2 kg pr. m²

Lagring

Lagras torrt upptill 2 år.

Förpackning

10 kg hink.



PRODUKTDATABLAD

För fler produkter och produktinformation se heydi.se

HEY'DI HÄFT

Cementbaserad häftslamma/gysing.

TEKNISK DATA (20 °C, 50 % RF):

Materialåtgång:	Vattentätning: 4-6 kg pr m ² Häftbro: 1,5-2 kg pr m ²
Vidhäftning till betong:	1,5-3,0 N/mm ³
Frostbeständig (SS137244):	Mycket god
Vattenbehov:	ca. 3 l/10 kg
Brukstid:	Ca. 30 min
Gångbar efter:	2-3 timmar
Lagring:	Lagras torrt upptill 2 år.
Förpackning:	10 kg hink

PRODUKTKODER:

Varunummer:	185
GTIN nummer:	7054150018500
NOBB nummer:	48733364
PR-nummer:	600850
Revisionsdatum:	2024.10.16

Hey'di AB är en produktleverantör och våra rekommendationer är inte en projektering av lösningar. Våra medarbetare är alltså inte projektledare och kunden måste alltid rådgöra med de som utför och projekterar projektet. De projekterande och utförande personerna måste alltid läsa produktens datablad som beskriver vad produkten ska användas till. Vägledning från anställda vid Hey'di AB ges på grundval av det angivna faktumet och ges utan kostnad. Vägledningen binder inte Hey'di AB, eftersom det är den projekterande och utförande personen som har ett sådant ansvar. Hey'di AB ansvarar inte för vare sig saknad/felaktigt utförande eller saknad/felaktiga tekniska/efterföljande förändringar gällande respektive projekt etc.