



HEY'DI K11 WATERPROOFER

Vattentät slamning. Vattentät, cementbaserad slamning för mur- och betongkonstruktioner.

Beskrivning

Hey'di K11 är en cementbaserad slamning för ytbehandling av alla typer av mur- och betongkonstruktioner. Hey'di K11 blandas med vatten och ger en vattentät och diffusionsöppen yta.

Användningsområden

Grundmurar i betong, lättklinker (Leca) och betongblock, källare, tankar, brunnar, bassänger, dammar m.m. Skyddar väggar ovan jord mot fukt och slagregn. Godkänd av Den Norske Stats Institutt for Folkehelse för användning i konstruktioner som är i kontakt med dricksvatten. Lägsta användningstemperatur +6 °C.

Förarbete

Ytan måste vara fri från lösa partiklar, damm, fett m.m. Sugande underlag förvattnas.

På inte sugande ytor ska primning utföras som flytspackling genom att 1:1 Hey'di KZ Primer/vatten blandas med Hey'di K11 till en mjölkig vätska som påföres underlaget med kvast. Det ska förvattnas före varje påföring, men inget fritt vatten får finnas kvar.

Blandning - Tillämpning

Hey'di K11 blandas med rent vatten som först hålls i blandningskärlet. Använd ca. 4,8 liter vatten till 15 kilo Hey'di K11. Genom att ersätta 15-20 procent av blandningsvattnet med Hey'di KZ säkras maximal vidhäftning till underlaget. Små mängder kan röras ut för hand, till större mängder används bormaskin med visp eller universalmixer.

Efter utblandning bör massan stå i några minuter innan den rörs upp på nytt och eventuellt justeras med mer vatten. Påföring sker med kalkkvast i en eller flera strykningar. Nästa strykning sker när föregående skikt har torkat, följande dag eller senare. Hey'di K11-blandningen ska vara lätt att påföra men får inte rinna. Hey'di K11 hårdnar som andra cementprodukter och följaktligen måste utblandad massa användas fortlöpande. Undvik att påföra Hey'di K11 på varmt underlag eller i starkt solsken.

Materialåtgång

1 kg per kvm per strykning.
Rekommenderad åtgång jordfuktighet 2 kg per kvm, konstant vattentryck min. 4 kg per kvm. Materialåtgång Hey'di KZ Primer - ca. 1,2 kg per 15 kg Hey'di K11.

Torktid

1-5 timmar beroende på temperatur och underlag.

Lagring

Lagras torrt i upp till 2 år.

Förpackning

5 kg påse och 15 kg säck.



TEKNISK DATA

Vattenmängd:..... ca. 4,8 l / 15 kg
Materialåtgång: 1 kg/pr. kvm
Största kornstorlek: 0,4 mm
Brukstid: 2-4 timmar
Vidhäftning:..... 1,4 N/mm²
Vattenånga diffusion:..... 0,9 g/m²hmmHg (2 drag)

PRODUKTKODER

Hey'di varurn:

5 kg:..... 112
15 kg:..... 102

GTIN kod:

5 kg:..... 7054150001120
15 kg:..... 7054150001021

Arbetsmiljö och skyddsåtgärder

Produkten innehåller cement som blandat med vatten verkar frätande på hud och ögon. Läs alltid varningstexten på förpackningen innan arbetet påbörjas.

Revisionsdatum: 24.05.18



HEY'DI QR KOD

Använd internet eller mobilen för att se våra arbetsbeskrivningar och för ladda ner produkt- och säkerhetsdatablad.