

HEY'DI PREMIUM FOG

Cementbaserad snabbhärdande fogmassa till keramiska plattor. Vattenfast och frostsäker. Fogbredd 2-12 mm.



Beskrivning

Hey'di Premium Fog är en cementbaserad snabbhärdande fogmassa till keramiska plattor och mosaik på golv och vägg. Hey'di Premium Fog blir inte missfärgad och behåller sin ursprungliga kulör. Fogen kommer heller inte få kalkutfällningar eller påväxt. Hey'di Premium Fog är extremt tät, tillnärmelsevis vattentät. Rekommenderas inte till plattor som har hög vattenabsorption.

Användningsområde

Golv och vägg, ute och inne. Hey'di Premium Fog bör väljas till alla områden som är utsatta för vatten och fukt, som våtrum, terrasser, fasader, m.m. Brukstemperaturen bör ligga mellan +10 og +20 °C. Lägsta brukstemperaturen är +6 °C, detta gäller också underlaget. Ej lämplig för utrymmen med hög belastning så som t. ex. garage, tung industri osv.

Förarbete - Underlag

Ytan ska vara ren och fri från lösa partiklar, fett, damm och andra lösa partiklar som kan reducera vidhäftning. Golvvärme ska vara avstängd i god tid innan sättning och fogning. Fritt vatten får inte förekomma i fogarna och eventuella rester av fästmassa i fogarna måste tas bort.

Blandning

Hey'di Premium Fog blandas med rent vatten (vatten från egen brunn o. dyl. kan påverka resultatet), 1,5-1,7 liter till 5 kg. Blanda helst med maskinvisp. Vispa i 2 min. till en klumpfri massa. Låt fogmassan vila i ca. 5 min och vispa sedan om på nytt i ca. 1-2 min. Hey'di Premium Fog är nu redo att användas och öppentid i hink 30-45 min.

EGENSKAPER

Färgbeständig

Cementbaserad fogmassa

Fogbredd 3-12 mm

Vattenfast och frostsäker

Användning

Hey'di Premium Fog appliceras med gummisspackel eller fogbräda. Påför diagonalt över fogarna och fyll fogarna helt. Rumstemperaturen avgör hur stora ytor som kan fogas åt gången, börja därför med en liten yta. Rengöring kan startas först när fogmassan blivit så fast att den inte kan tvättas bort från fogarna, vanligtvis efter ca. 15-30 min. Var uppmärksam på att plattornas vattenabsorptionförmåga avgör när rengöring kan påbörjas. Använd en rakskuren svamp/rengöringsplatta för att torka av överflödig fogmassa. Tryck inte för hårt så att fogarna tvättas ur, och skölj svampen ofta. Arbeta ovanifrån och ned på väggar. När plattorna är torra, torka av ytorna med en torr, mjuk trasa eller rengöringsplatta tills plattorna är rena och fogarna jämna. Vänta med att tvätta tills fogmassan är torr nog för att klara en tvättning, om man tvättar för tidigt finns risk för att fogen blir lösare, att det bildas porer och/eller färgvariationer, fel färg i fogen. Redskap rengörs med vatten.

Efterarbete - Torktid

Normalt kan ett golv belastas med gångtrafik efter ca. 4-5 timmar.

Åtgång

0,2-1 kg pr. m² beroende på fogbredd/fogdjup och plattformat.

Lagring

Lagras torrt. Bästa bruksegenskaper inom 2 år från produktionsdatum.

Förpackning

5 kg påse.



HEY'DI PREMIUM FOG

Cementbaserad snabbhärdande fogmassa till keramiska plattor. Vattenfast och frostsäkert. Fogbredd 2-12 mm..

TEKNISK DATA (20 °C, 50 % RF):

Materialåtgång:	0,2-1 kg pr. m ²
Kornstorlek (Dmax):	0,3 mm
Brukstid:	30-45 minuter
Frostbeständighet:	Mycket god
Vattenmängd:	1,5-1,7 ltr/5 kg
EN 13888:	CG2
Lagring:	Förvaras torrt, bästa bruksegenskaper 24 månader från produktionsdatum i obruten förpackning
Förpackning:	5 kg påse

PRODUKTKODER:

Varunummer:

Marmorin: 6021

Manhattan: 6022

Silkesgrå: 6023

Grå: 6024

Antracit: 6025

Ljusbeige: 6026

GTIN nummer:

Marmorin: 7054150060219

Manhattan: 7054150060226

Silkesgrå: 7054150060233

Grå: 7054150060240

Antracit: 7054150060257

Ljusbeige: 7054150060264

FINFO nummer:

Marmorin: 8649558

Manhattan: 8649559

Silkesgrå: 8649560

Grå: 8649561

Antracit: 8649562

Ljusbeige: 8649563

PR-nummer:

Revisionsdatum: 2024.03.19

Hey'di AB är en produktleverantör och våra rekommendationer är inte en projektering av lösningar. Våra medarbetare är alltså inte projektledare och kunden måste alltid någöra med de som utför och projekterar projektet. De projekterande och utförande personerna måste alltid läsa produktens datablad som beskriver vad produkten ska användas till. Vägledning från anställda vid Hey'di AB ges på grundval av det angivna faktumet och ges utan kostnad. Vägledningen binder inte Hey'di AB, eftersom det är den projekterande och utförande personen som har ett sådant ansvar. Hey'di AB ansvarar inte för vare sig saknad/felaktigt utförande eller saknad/felaktiga tekniska/efterföljande förändringar gällande respektive projekt etc.