

HEY'DI SEMFIX® GRÅ

Grå cementbaserad plastförstärkt fästmassa som blandat med vatten härdar till en vattentät och frostsäker limfog.



Beskrivning

Hey'di Semfix® Grå är en grå cementbaserad plastförstärkt fästmassa som blandat med vatten härdar till en vattentät och frostsäker limfog.

Användningsområden

Montering av keramiska plattor och natursten på underlag av betong, puts, gipsskivor och andra stabila underlag (OBS! Ej ljus natursten). Brukstemperatur bör ligga mellan +10 °C och +20 °C.

Montering på VT-godkända plastmattor

Hey'di Semfix® Grå är även lämplig att använda som fästmassa både på vägg och golv på VT-godkända plastmattor som är godkänd enligt Golvbranschens branschstandard för plastmattor som tätskikt i våtrum. Där det slutligen skall monteras keramiskt ytskikt. Viktigt innan montering av fästmassan. Rubba upp plastmattan med sandpapper och sedan tvätta av fett/ smuts med Aceton, T-röd eller Kemisk bensin, det för att uppnå en god vidhäftning med Hey'di Semfix® Grå på de godkända VT-plastmattorna.

Förarbete - Underlag

Underlaget skall uppfylla det för ändamålet ställda toleranskraven och vid tidpunkten för utförandet gällande AMA Hus. Underlaget måste vara torrt, fritt från lösa partiklar, cement, damm, färg, olja, fett och andra föroreningar som kan minska vidhäftningen.

EGENSKAPER

Till golv och vägg

Grå fästmassa

Vattentät och frostsäker

Cementhud på ytan ska avlägsnas mekaniskt.

Sugande underlag som betong och puts primas med Hey'di Primer Golv i förhållande 1 del primer till 3 delar vatten.

Hey'di Semfix Grå kan appliceras när primern är yttorr och har gått in i underlaget.

Åtgång primer: 1 liter täcker ca. 8-12 m².

Blandning - Utförande

Hey'di Semfix® Grå blandas med 1,3-1,6 liter vatten till 5 kilo pulver. Använd helst en maskinvisp. Blandningstid ca. 2-3 minuter till klumpfri massa. Låt fästmassan stå i ca. 5 minuter, rör om på nytt och eventuellt justera med lite vatten till önskad konsistens. Hey'di Semfix Grå är nu färdig att användas och brukstiden är ca 2-3 timmar. Tillsätt inte mer vatten när massan har börjat att stelna.

Användning

Applicera inte massan på större ytor än att plattor kan monteras innan det bildas skinn på ytan. Normalt ska plattorna vara monterad inom ca. 20 minuter, men detta beror på temperatur, luftfuktighet och underlaget. Redskapen rengörs med vatten.

Torktid (vid +20 °C, 50 % RF) - Fogning

Golv ska inte beträdas de första 24 timmarna.

Normalt kan fogning ske efter 1 dygn. Vägg kan fogas efter ca. 12 timmar. Tid från limning till fogning är varierande beroende på underlaget och plattorna absorptionsförmåga.

HEY'DI SEMFIX® GRÅ

Grå cementbaserad plastförstärkt fästmassa som blandat med vatten härdar till en vattentät och frostsäker limfog.

Åtgång

2-4 kilo pr. m² beroende av storleken på tandspackeln.

Förpackning

5 kilo påse och 15 kilo säck.

Lagring

Förvaras torrt. Bäst bruksegenskaper inom 24 månader från produktionsdatum.

TEKNISK DATA (20 °C, 50 % RF):

Materialåtgång:	2-4 kg pr. m ²
Kornstorlek (D _{max}):	0,3 mm
Brukstid:	2-3 timmar
Öppentid:	ca. 20 min.
Fogning:	12-24 timmar
Justeringstid:	30-40 min.
Frostbeständighet:	Mycket god
Vattenmängd:	1,3-1,4 ltr/5 kg, 4-4,7 ltr/15 kg
EN 12004:	C2TE
Lagring:	24 månader från produktionsdatum i obruten förpackning. Förvaras torrt.
Förpackning:	5 kg påse och 15 kg säck

PRODUKTKODER:

Artikelnummer:	
	5 kg: 6121
	15 kg: 6122
GTIN nummer:	
	5 kg: 7054150061216
	15 kg: 7054150061223
FINFO nummer:	
	5 kg: 8470650
	15 kg: 8284701
A-nummer:	723331-5
Revisionsdatum:	2025.10.08

Hey'di AB är en produktleverantör och våra rekommendationer är inte en projektering av lösningar. Våra medarbetare är alltså inte projektledare och kunden måste alltid rådgöra med de som utför och projekterar projektet. De projekterande och utförande personerna måste alltid läsa produktens datablad som beskriver vad produkten ska användas till. Vägledning från anställda vid Hey'di AB ges på grundval av det angivna faktumet och ges utan kostnad. Vägledningen binder inte Hey'di AB, eftersom det är den projekterande konstruktören och entreprenören/utförande personen som har ett sådant ansvar. Hey'di AB ansvarar inte för vare sig saknad/felaktigt utförande eller saknad/felaktiga tekniska/efterföljande förändringar gällande respektive projekt etc.