

HEY'DI SEMFIX® VIT

Cementbaserad vit fästmassa. Flexibelt, vattentät, frostsäkert.



EGENSKAPER

Svanenmärkt

Vit fästmassa

Vattentät och frostsäkert

Beskrivning

Hey'di Semfix® Vit är en vit, cementbaserad, plastförstärkt fästmassa som härdar till ett vattenfast och frostsäker fästmassa med hög vidhäftning och god flexibilitet.

Användningsområden

Montering av keramiska plattor och natursten på underlag av betong, puts, gipsplattor, gamla plattor och andra stabila underlag. Används både på vägg och golv, i simbassänger, kylrum och andra områden där det ställs höga krav på fästmassan. Användningstemperatur bör ligga mellan +10 och +20 °C. Lägsta temperatur är +6 °C, detta gäller även för underlaget.

Förarbete - Underlag

Ytan måste vara fri från lösa partiklar, damm, fett m.m. Cementhud på ytan avlägsnas mekaniskt. Sugande underlag som betong och puts bör primas med Hey'di Primer Golv eller Hey'di KZ i förhållandet 1 del primer till 3 delar vatten. Fästmassan kan påföras när underlaget är torrt och primern har sugits in och är yttorr.

Åtgång primer: 1 liter täcker ca. 8-12 m².

Utblandning

Hey'di Semfix® Vit blandas med 1,3-1,6 liter vatten till 5 kg pulver. Använd helst maskinvisp med universalmixer. Blanda i 2-3 minuter till en klumpfri massa. Låt fästmassan stå/vila i ca. 5 minuter och vispa upp den igen och justera eventuellt med lite vatten till önskad konsistens. Hey'di Semfix® Vit är nu klar och bör användas inom 2-3 timmar. Tillsätt inte mer vatten när massan börjar stelna.

Användning

Hey'di Semfix® Vit påförs med tandspackel. **OBS!** Plattornas format och undersida, samt underlagets egenskaper avgör vilken storlek på tandspackel som bör användas. Se till att full limtäckning av plattorna uppnås. Ta loss en platta med jämna mellanrum för att kontrollera att full limtäckning uppnås hela tiden. Applicera inte fästmassa på större ytor än att plattorna kan sättas innan fästmassan skinttorkar. Normalt måste plattorna monteras inom ca. 20 minuter, men det beror på temperatur, luftfuktighet och underlag. Verktygen rengörs med vatten.

Torktid (vid +20 °C) - Fogning

Golv ska inte beträdas de första 24 timmarna. Normalt kan fogning ske efter ca. 1 dygn. Vagg kan fogas efter ca. 12 timmar. Tid från sättning till fogning kommer variera beroende på underlag och plattornas absorptionsförmåga.

Åtgång

2-4 kilo pr. m² beroende på tandstorlek.

Lagring

Lagras torrt. Bästa bruksegenskaper inom 2 år från produktionsdatum.



PRODUKTDATABLAD

För fler produkter och produktinformation se heydi.se

HEY'DI SEMFIX® VIT

Cementbaserad vit fästmassa. Flexibelt, vattentät, frostsäkert.

TEKNISK DATA (20 °C, 50 % RF):

Materiallåtgång:	ca. 2-6 kg pr. m ²
Kornstorlek (Dmax):	0,3 mm
Brukstid:	ca. 2-3 timmar
Öppentid:	ca. 20 min.
Fogning av vägg:	ca. 12 timmar
Fogning av golv:	ca. 24 timmar
Justeringstid plattor:	ca. 30-40 min.
Frostbeständighet:	Mycket god
Vattenmängd:	1,3-1,6 liter / 5 kg och 4-4,7 liter / 15 kg
EN 12004:	C2TE
EN 12002:	S1
Lagring:	24 månader från produktionsdatum i obruten förpackning. Förvaras torrt.
Förpackning:	5 kg påse och 15 kg säck

PRODUKTKODER:

Varunummer:	
	5 kg: 612
	15 kg: 613
GTIN nummer:	
	5 kg: 7054150006354
	15 kg: 7054150006385
NOBB nummer:	
	5 kg: 10516706
	15 kg: 22339048
FINFO nummer:	
	5 kg: 5482957
	15 kg: 5482958
A-nummer:	520252-8
Revisionsdatum:	2025.10.08

Hey'di AB är en produktleverantör och våra rekommendationer är inte en projektering av lösningar. Våra medarbetare är alltså inte projektledare och kunden måste alltid rådgöra med de som utför och projekterar projektet. De projekterande och utförande personerna måste alltid läsa produktens datablad som beskriver vad produkten ska användas till. Vägledning från anställda vid Hey'di AB ges på grundval av det angivna faktumet och ges utan kostnad. Vägledningen binder inte Hey'di AB, eftersom det är den projekterande och utförande personen som har ett sådant ansvar. Hey'di AB ansvarar inte för vare sig saknad/felaktigt utförande eller saknad/felaktiga tekniska/efterföljande förändringar gällande respektive projekt etc.