

HEY'DI STORMURNING

Fiberarmerat «gör det själv» multibruk till mur-, puts- och reparation.



Produktbeskrivning

Hey'di Stormurning är ett fiberarmerat multibruk till de allra flesta mur-, puts- och reparationsarbeten på mur, tegel, lättklinker och betong, ute och inne. Hey'di Stormurning är smidig och lätt att använda, kan läggas i tunna och tjocka lager och har god vidhäftning till de allra flesta underlagen. Kan också användas som hålkil i övergången mellan betong/mur och berg.

Förarbete

Underlaget rengörs ordentligt och förvattnas, vänta tills vattnet har gått in i underlaget. Blandas bäst med en maskinvisp, men mindre mängder kan blandas för hand. Hey'di Stormurning tillsätts med ca. 2,7 liter vatten till en 15 kg säck. Man kan justera konsistensen med lite mer eller mindre vatten, beroende på arbetsuppgiften. Blanda i ca. 2 minuter till en jämn, klumpfri massa. Lägsta temperatur vid applicering är +6 °C, detta gäller även underlaget. Är det ner mot 0 °C, bör man se till att säckarna håller rumstemperatur, använda ljummet blandningsvatten (max. +30 °C), tillsätta Hey'di Frost och täcka över arbetsområdet.

EGENSKAPER

Smidig - enkel att använda

Puts- och reparationsarbeten

Ute och inne

Utförande

Hey'di Stormurning appliceras med murslev, grov borste eller bräda. Kan läggas ut i tunna eller tjocka lager, upptill 8-10 cm i en omgång. I varmt väder är det en fördel att eftervattna när bruket har stelnat. Undvik att applicera Hey'di Stormurning på varma underlag och i starkt solsken. Brukstid utblandad massa är ca. 1 timme. Redskap rengörs med vatten.

Åtgång

Puts: ca 1,7 kilo pr. m² pr. mm putslagtjocklek.
Säcken ger ca. 9 liter massa.

Torktid

Hey'di dekorputs kan påföras dagen efter. Ska man måla ytan bör man vänta längre, följ färgproducentens bruksanvisningar.

Lagring

Förvaras torrt. Bästa bruksegenskaper inom 1 år efter produktionsdatum.

Förpackning

15 kg säck.



HEY'DI STORMURNING

Fiberarmerat «gör det själv» multibruk till mur-, puts- och reparation.

TEKNISK DATA (20°C, 50 % RF):

Vattenmängd:	ca. 3 l/15kg
Materialåtgång:	1,7 kg/l
Största kornstorlek:	1 mm
Brukstid:	ca. 1 timme

PRODUKTKODER:

Varunummer:	211
GTIN nummer:	7054150002110
NOBB nummer:	30160782
FINFO nummer:	5482873
A-nummer:	509406-5
Revisionsdatum:	2023.10.18

Hey'di AB är en produktleverantör och våra rekommendationer är inte en projektering av lösningar. Våra medarbetare är alltså inte projektledare och kunden måste alltid rådgöra med de som utför och projekterar projektet. De projekterande och utförande personerna måste alltid läsa produktens datablad som beskriver vad produkten ska användas till. Vägledning från anställda vid Hey'di AB ges på grundval av det angivna faktumet och ges utan kostnad. Vägledningen binder inte Hey'di AB, eftersom det är den projekterande och utförande personen som har ett sådant ansvar. Hey'di AB ansvarar inte för vare sig saknad/felaktigt utförande eller saknad/felaktiga tekniska/efterföljande förändringar gällande respektive projekt etc.