

HEY'DI LAGA LÄTT RAPID

Universal snabbhärdande lättspackel. För de allra flesta underlag inom- och utomhus.



EGENSKAPER

Snabbhärdande lättspackel

Inom- och utomhus

Reparations- och spackelmassa

Beskrivning

Hey'di Laga Lätt Rapid är ett snabbhärdande "allt-i-ett" reparations- och spackelmassa som kan användas till många ändamål. Hey'di Laga Lätt Rapid är lätt att applicera, har god vidhäftning till underlaget och kan appliceras i tjocka lager utan att massan rör sig eller spricker. Kan användas både inomhus och utomhus på de flesta ytor, betong, trä, puts, kakel, vägg och tak. Ger bra skruv- och spikfäste. Hey'di Laga Lätt Rapid kan även användas som snabbhärdande kakellim. Appliceringstemperaturen bör ligga mellan +10 och +25 °C, detta gäller även underlaget.

Förarbete – Underlag

Ytan ska vara fri från lösa partiklar, damm, fett etc. Sugande underlag som betong och puts förvattnas, svaga underlag primas med Hey'di KZ eller Hey'di Primer Golv, blandat med vatten i förhållande 1:4.

Blandning - Utförande

Häll rent vatten i blandningskärl, 1,2-1,3 liter till 3,5 kg Hey'di Laga Lätt Rapid. Blanda med maskinvisp och blandningsvisp eller för hand. Blandningstid ca. 2 minuter till en klumpfri massa. Låt massa vila i 2-3 minuter innan du rör om massan igen. Önskas en fastare massa, minskas mängden vatten. Brukstiden för färdigblandad massa är ca. 20-30 min, tillsatt inte mer vatten när massan börjat härda.

Hey'di Laga Lätt Rapid appliceras med alla vanliga förekommande spackelverktyg. Bästa resultat vid spackling uppnås genom att använda en stålspackel. Kan appliceras i både tunna lager, t.ex. som fogspackling och i tjocka lager, upp till 6-8 cm, utan att massan rör sig eller spricker. Verktyg rengörs med vatten.

Torktid (vid +20 °C)

Torktid pr. 2 mm lagtjocklek är ca. 1 timme, tjockare lager upp till 3 timmar. Ytan kan slipas först när massan är torr.

Åtgång

Ca. 700 g Hey'di Laga Lätt Rapid pr. m²/per mm lagtjocklek. 3,5 kilo utblandad massa ger ca. 5 liter.

Lagring

Förvaras torrt. Bästa bruksegenskaper inom 2 år från produktionsdatum.

Förpackning

3,5 kg påse.



HEY'DI LAGA LÄTT RAPID

Universal snabbhärdande lättspackel. För de allra flesta underlag inom- och utomhus.

TEKNISK DATA (20 °C, 50 % RF):

Materialåtgång:	0,7 kg/ltr
Vattenmängd:	ca. 0,34 - 0,36 ltr/ 1kg
Temperatur i luft och underlag:	+10 till +25 °C
Brukstid:	Ca. 20-30 min
Rekommenderad lagtjocklek:	max. 80 mm
Lagring:	24 månader från produktionsdatum i obruten förpackning, förvaras torrt.
Förpackning:	3,5 kg påse

PRODUKTKODER:

Varunummer:	2462
GTIN nummer:	7054150024624
NOBB nummer:	60058459
FINFO nummer:	8482544
Revisionsdatum:	2023.08.08

Hey'di AB är en produktleverantör och våra rekommendationer är inte en projektering av lösningar. Våra medarbetare är alltså inte projektledare och kunden måste alltid rådgöra med de som utför och projekterar projektet. De projekterande och utförande personerna måste alltid läsa produktens datablad som beskriver vad produkten ska användas till. Vägledning från anställda vid Hey'di AB ges på grundval av det angivna faktumet och ges utan kostnad. Vägledningen binder inte Hey'di AB, eftersom det är den projekterande och utförande personen som har ett sådant ansvar. Hey'di AB ansvarar inte för vare sig saknad/felaktigt utförande eller saknad/felaktiga tekniska/efterföljande förändringar gällande respektive projekt etc.