

Sorteringsregler för furugolv upp till bredd 180 mm

I huvudsak är det utseendet på golven som avgör vilken sorteringsklass golvet får.

1. Fuktkvot, spont, hyvling samt emballering är lika för alla sorteringsklasser.
2. För breda golv 30 x 230 mm gäller speciella sorteringsregler. Läs om detta i våra sorteringsregler för denna dimension.

Standard

Utseende: Övervägande del friska kvistar blandade med en mindre del mörka kvistar som gör golvet livfullt. Enstaka obetydliga små kvistutslag kan förekomma.

Ekonomi

Utseende: Friska och mörka kvistar blandade som gör golvet livfullt med ett rustikt utseende. Kvistutslag förekommer som dock enkelt kan repareras på plats med furufärgat smältlim. Kortare sprickor på ovansida samt krokighet kan förekomma.

Alla golv:

Fuktkvot ca 8 %. Ändspontad, inplastad, fallande längder och lätt fasning. På grund av att golven torkas till så låg fuktkvot, kan det förekomma sprickbildningar i kvistar.

Fabriksbehandlade golv med lut och olja levereras i både standard- och ekonomisortering.

Observera att ovanstående beskrivning är en enklare förklaring av utseendet på de olika sorteringarna. Det är inte bara detta med kvistar och hur de ser ut som avgör vilken sorteringsklass varje golvbräda får. Mer ingående information om sortering kan du läsa i våra sorteringsregler.

Obs! Med golvleveransen följer alltid monteringsanvisningar.

Detaljerade sorteringsregler för furugolv upp till bredd 180 mm

| | Standard | Ekonomi |
|---------------------------------------|--|---------------------------------------|
| Friskkvist /svartkvist | Övervägande del friska kvistar Mindre del mörka kvistar | Friska och mörka kvistar blandade. |
| Barkringskvist /barkdrag | Mindre tillåts | Tillåts |
| Pärllkvist | Tillåts | Tillåts |
| Kvist- och hyvlingsurslag | Obetydliga | Tillåts |
| Torksprickor i kvist | Mindre tillåts | Tillåts |
| Rötkvist | Ej | Begränsat omfattning |
| Insektsskada, blåved, röta | Ej | Ej |
| Vresved | Obetydlig | Tillåts |
| Kådlåpor | Liten stående tillåts | Tillåts |
| Sprickor på ovansida | Ej | Korta osammanhängande |
| Sprickor på baksida | Mindre tillåts | Tillåts |
| Ohyvlad yta ovansida | Ej | Mindre kan förekomma |
| Ohyvlad yta baksida | Fläckvis | Fläckvis |
| Brännmärken från hyvel | Ej | Mindre kan förekomma |
| Vankant | Något på undersida | Tillåts på undersida |
| Märgstrålar | Obetydlig omfattning | Tillåts |
| Dimensionsfel | (+/- 0,5 mm) | (+/- 0,5 mm) |
| Kantkrok | Mindre tillåts | Tillåts |
| Kuvning | Obetydlig omfattning | Begränsad omfattning |
| Hanteringsskada | Ej | Obetydliga |

Produktionstekniska orsaker gör att enstaka brädor kan ha en ett litet vinkelfel i ändskarven. Dessa brädor kan enkelt vinkelkapas på plats och skarvas på bjälklaget. Detta medför ingen reklamationsrätt. Sorteringsreglerna är endast vägledande. Trä är ett levande material och mindre avvikelser måste accepteras. Avviker brädor väsentligt från ovanstående kriterier, skall dessa sorteras bort och ersättas med nytt. Är golvet inlagt accepteras inga reklamationer.

Sorteringsregler furu 30x230 mm

Golvet tillverkas av senvuxen furu från grov, gammal skog. Golvet sorteras med en blandning av friska och mörka kvistar. Till skillnad från våra övriga dimensioner tillåtas något större svartkvist samt övriga mindre defekter. De grova golvplanken kan också ha större och mer markerade kvistar. På grund av att golven torkas till så låg fuktkvot, ca 8 %, kan det förekomma sprickbildningar i kvistar.

Kvalitet 1

Friska och mörka kvistar blandade där det kan förekomma större och mer markerade kvistar. För kvalitet 1 förekommer fabriksreparerade kvist- och hyvlingsutslag samt barkring med honungsfärgat smältlim.

Kvalitet 2

Friska och mörka kvistar blandade där det kan förekomma större och mer markerade kvistar samt mindre omfattning av barkdragande kvistar. Kvistutslag samt kortare sprickor på ovansida förekommer. Kvistutslagen kan dock enkelt repareras på plats med smältlim.

Kvalitet 3

Friska och mörka kvistar blandade där det kan förekomma större och mer markerade kvistar samt barkdragande kvistar. Större kvistutslag förekommer samt sprickor på ovansida.

I övrigt levereras golvet obehandlat, ändspontat och inplastat i fallande längder. Fuktkvot ca. 8 %. Lätt fasade kanter. Ovanstående golv levereras endast obehandlade. Golven skall slipas innan behandling.

Obs! Med golvleveransen följer alltid monteringsanvisningar.