

Tjärolja

Tunnflytande tjärolja

Allmänt

Tjärolja är en tunnflytande tjärolja baserad på Äkta Trätjära och finaste Balsamterpentin.

Tjärolja tränger djupt ner i träet och förhindrar att träet torkar ut och spricker. Tjäroljan skyddar effektivt mot vatteninträngning och förlänger verkets nedbrytningsprocess. Tjäroljan är mörk vid målning men kulören försvinner efterhand som UV-strålarna bryter ner trätjären på ytan. Denna process kan ta upp till några månader innan hela ytan återgått till den kulör som var innan målning.

Den markerade tjärdoften avtar redan efter några dagar och efter någon månad så är doften knappt märkbar. Ytan går att beträda så snart all **Tjärolja** har trängt in i virket.

Trätjära är naturens egna träskydd och består bl a olika slags hartser och terpener. Kåda (harts) är trädets naturliga sätt att skydda sig mot mikroorganismer och läka skador. Terpener är ett lösningsmedel och påskyndar torkningen. Trätjära tillverkas i ugn från kådrika furuträd.

Användningsområde

Tjärolja används främst för tryck-impregnerat trä på altaner, trädgårdsmöbler, bryggor och för övrigt obehandlat virke utomhus där ytan kräver en lågviskös tjärprodukt.

Applicering

Bästa resultat uppnås om målning med **Tjärolja** utförs vid varm väderlek, minst 10 °C. Produkten blir då mer lättarbetad och tränger bättre in i ytan. Rör gärna om i burken innan målning.

Måla helst på tryckimpregnerat som har stått ute i minst 1-2 år. **Tjäroljan** får då bättre möjlighet att tränga in i virket. Behandling av altaner bör helst ske minst vartannat år.

Tjärolja skall inte strykas på virke tidigare behandlat med andra täckande färgtyper.

Målning:

Borsta bort damm och smuts. Tvätta bort alg och mögelpåväxt. Tidigare ytor som har blivit behandlade med vanlig träolja måste först tvättas bort. Ytan måste vara torr vid målning. Använd pensel eller roller. Går även att spruta. Torka av ev. överflöd med trasa indränkt i terpentin eller sprit.

Sörj för god luftväxling. Måla utomhus. Läs mer i säkerhetsdatabladet som kan hämtas på www.auson.se och målningsråden som finns på www.tjärlek.se.

Förpackning

60700401 / 1-lit burk
60700472 / 3 lit burk
60700556 / 10-lit burk

Tekniska data

Kulör:	Ljusbrun
Densitet:	0,91 ± 0,03 kg/lit
Torrhalt:	50%
Åtgång:	6-10 m ² /lit beroende på underlagets beskaffenhet
Torktid:	Från några dagar till flera veckor beroende på väder, hyvlad/ohyvlad virke, träslag, skiktjocklek och hur väl tjären har trängt in i underlaget.
Förtunning:	Balsamterpentin. OBS! Ej lacknafta
Rengöring:	Balsamterpentin, sprit eller såpa/vatten

För ytterligare information, se säkerhetsdatablad eller anvisningar på förpackningen.

Utgåva: 2020-11-25 /AA



Auson AB, Kungsbacka, Sweden
T: +46 (0)300-56 20 00
www.auson.se

Dessa anvisningar och information är avsedda att vägleda förbrukaren vid användning av produkten och lämnas utan förbindelse. Vid oklarhet tillråds egna prov eller skriftliga råd från oss.