

Special Wood Oil

Tekniskt datablad
Mars 2021
Sida 1/2



Egenskaper:

Transparent, öppenporig träspecialfärg med bas av naturliga vegetabiliska oljor. Särskilt utvecklad för skydd och skötsel av trallgolv, trädgårdsmöbler och andra typer av träprodukter för utomhusbruk när man vill bevara det naturliga utseendet. Den sidenmatta naturligt utseende ytan framhäver träets ton och ådring. Särskilt hög inträngningsförmåga, extremt väderbeständigt, extremt hållbart.

SAICOS Special Wood Oil ger naturligt skydd för träet: Naturliga oljor tränger djupt in i träet, håller det friskt och elastiskt, och skyddar ytan mot väderpåverkan. Saliv- och svettresistent enligt DIN 53160 T.1+2. Migrationsbeteendet enligt DIN EN 71T.3 innehålls. Halksäker R 9.

Färgtoner:

0110	Specialolja	färglös
0112	Lärkolja	transparent
0113	Bangkirai-olja	transparent
0118	Teakolja	transparent
0122	Vit	transparent
0123	Grå	transparent
0125	Termo	transparent
0180	Svart	transparent

Tillsats för SAICOS Special Wood Oil för alla färgtoner:
0240 Anti-Slip R10

Notera:

Alla färgtoner är blandbara. Vid användning av flera behållare från olika satser, blanda dessa i förväg. Färgresultatet beror på flera faktorer: förutom typ av trä och dess struktur, är till exempel också slipningen av betydelse. Av denna anledning rekommenderar vi att du testar färgen på det ursprungliga träet.

Användningsområden:

Väderskyddande och vårdande färg för trädäck, trädgårdsmöbler, trågaller för terrasser och balkonger, etc. Lämplig för alla typer av trä, speciellt hårda och exotiska träslag, samt tryckimpregnerat furu, termiskt modifierat virke och andra träslag utomhus och inomhus.

Förberedelse:

Träytan måste vara torr, ren och frostfri (maximal träfukt 18%). Slipa eller strippa lackerat trä (exempelvis möbler). Virke som tidigare har behandlats med SAICOS Special Wood Oil eller

- » skyddar och vårdar trädäck, träterrasser, trädgårdsmöbler och annat trädgårdsvirke
- » transparent – sidenmatt
- » halkskydd R9
- » väderbeständig
- » vatten- och smutsavvisande
- » baserad på naturliga oljor

andra öppenporiga lasyer skall bara rengöras (SAICOS Wood Brightener), vid behov (till exempel trädgårdsmöbler) slipas lätt (kornstorlek högst 150), och slipdammet tas bort. Terrasser som har varit väderutsatta under längre tid först rengöras med SAICOS Wood Brightener.

Viktig:

Redan grånat virke kan återfå sin naturliga färgton genom en förbehandling med SAICOS Wood Brightener. Nytt virke skall, om möjligt, även bestrykas på alla sidor före montering. Låt färskt tryckimpregnerat virke vila före målning (3 - 6 månader).

Påföring:

SAICOS Special Wood Oil är färdig att använda – späd inte ut. Rör om ordentligt. Strykning med SAICOS Flat Brush eller på trallgolv med SAICOS Floor Brush.

Antal strykningar:

2x SAICOS Special Wood Oil.

Första strykningen:

Stryk jämnt och tunt längs träfibren.

Torktid: minst 8 timmar (beroende på temperatur och luftfuktighet). Dammtorr efter ca 4 timmar.

Andra strykning:

Stryk också tunt längs träfibren.

Torktid: minst 8 timmar (beroende på temperatur och luftfuktighet). Dammtorr efter ca 4 timmar.

Denna produkt kan också bearbetas maskinellt, ytterligare information kan fås hos din återförsäljare.

Bästa bearbetningstemperatur:

Mellan 8°C och 35°C.

Täckning per liter:

1 liter ca 14m² (2 strykningar) Stryk endast på frostfritt trä. Täckmängden avser släta altandäck. Om altandäcket är spontat eller räfflat höjs ytan som ska bestrykas på grund av ytstrukturen. Förbrukad mängd per m² ökar. Terrasser som har varit utsatta för väder och vind under flera år kan förväntas kräva en högre förbrukning.

Special Wood Oil

Tekniskt datablad
Mars 2021
Sida 2/2



Enkelt underhåll:

Rengöring och vård:

Vi avråder från användning av högtryckstvätt. Behandla gråaktiga ytor med SAICOS *Wood Brightener*. Harts kan lätt tas bort med SAICOS *Brush Cleaner*.

Renovering:

Det är även möjligt att stryka över SAICOS *Special Wood Oil* med SAICOS *Decking Oil H₂O* efter ett års vittring.

Rengöring av verktyg:

Med SAICOS *Brush Cleaner* eller förtunningsmedel.

Lagringsbarhet:

I slutna behållare minst 5 år.

Den flytande produkten är inte frostkänslig - lagra några timmar vid rumstemperatur och rör om väl för att återfå en bra konsistens efter frost.

Fysikaliska egenskaper:

Densitet: 0.86 - 0.95 g/m³

Flödestid: 32 - 38 sekunder, 3 mm kupa, DIN 53211

Lukt: svag / mild lukt (som naturliga vegetabiliska oljor), luktfri efter torkning

Flampunkt: > 61 °C enligt DIN 53213

Säkerhetsinstruktioner - första hjälpen: Förvaras utom räckhåll för barn. Inte avsedd att förtäras, drickas eller förvaras i matbehållare. Tvätta omedelbart ur alla trasor dränkta med den flytande produkten, eller förvara dessa i en lufttät behållare (risk för antändning). Den torkade färgen är normalt brandfarlig enl. EURO-standard EN 13501 (DIN 4102 B2). Säkerhetsdatablad finns att rekvirera. Varning! Farliga respirabla droppar kan bildas vid sprejning. Inandas inte sprej eller dimma.

Miljöinformation:

EU:s gränsvärde för minimalt filmbildande lasyrer (kat. A/f): 700 g/l VOC (2010). SAICOS *Special Wood Oil* innehåller max. 700 g/l VOC.

Våra tillämpade tekniska råd är baserade på vår bästa kunskap och grundar sig på tester, gäller dock utan garanti och befriar dig inte från egna tester av våra levererade produkter för att bekräfta deras lämplighet för det avsedda ändamålet. Användningen och bearbetningen av produkterna ligger utanför vår kontroll, därför vilar ansvaret uteslutande hos den som bearbetar. När ett nytt tekniskt datablad ges ut förlorar det föregående sin giltighet.

SAICOS COLOUR GmbH

Carl-Zeiss-Str. 3

D-48336 Sassenberg

☎ +49 2583 3037-0

📠 +49 2583 3037-10

✉ info@saicos.de

www.saicos.de